Πληροφορία προϊόντος
LM 48 Αλοιφή τοποθέτησης

PI 44/09/17/2026



Περιγραφή
Υψηλών επιδόσεων αλοιφή διθειικού βολφραμίου για ακραίες καταπονήσεις. Έχει πρόσφυση ακόμη και σε φαινομενικά λείες επιφάνειες. Αποτρέπει με την επάλειψη ρουλεμάν και οδηγών ολίσθησης ζημιές από το ροντάρισμα και ίχνη κολλήματος κατά την τοποθέτηση εξαρτημάτων με στεγνές συναρμογές. Με σύστημα στερεών λιπαντικών που δρα συνεργιστικά βασισμένο σε θειούχο ψευδάργυρο, γραφίτη, φθοριούχες ενώσεις και διθειικό βολφράμιο. Εύρος θερμοκρασιών χρήσης: -35 °C έως +450 °C

Ιδιότητες
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- πολύ αποδοτικό
- εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης
- μεγάλη προστασία από φθορά
- ελάχιστος συντελεστής τριβής
- εύκολη επεξεργασία
- εξαιρετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας ανάγκης
- μεγάλη οικονομία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	black
βάση	mineral oil
Πυκνότητα στους 20 °C	1 g/ml
Ιξώδες στους 40 °C	68 mm²/s
δοκιμή Pressfit (χωρίς ολίσθηση)	μ 0,12
τριβή σπειρώματος	μ 0,09
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-35 to +450 °C
Μορφή	pastelike, liquid
Οσμή	odourless
Σημείο ανάφλεξης	230 °C
Ικανότητα υποδοχής φορτίου	>1.200 N
Τιμή τριβής	>0,10; <0,13
Σωληνάριο φθοράς σε μπίλια	<1 mm
δοκιμή τεσσάρων σφαιρών δύναμη προ της συγκόλλησης/δύναμη συγκόλλησης	4400/4600 N

Πεδίο χρήσης
Για τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση σε όλους του τομείς της τεχνολογίας. Για βασική λίπανση και αποφυγή ζημιών από το ροντάρισμα και ιχνών κολλήματος κατά την πρεσαριστή τοποθέτηση πείρων και κουζινέτων καθώς και κατά την τοποθέτηση δαχτυλιδιών ρουλεμάν. Για μόνιμη λίπανση αρθρώσεων και μικροεξαρτημάτων και για μείωση της φθοράς εξαρτημάτων ολίσθησης.

Εφαρμογή
Επαλείψτε με πινέλο, βούρτσα ή πανί που δεν αφήνει χνούδι στις επιφάνειες ολίσθησης. Μην τρίβετε. Μπορείτε να εφαρμόσετε περισσότερη ποσότητα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

50 g σωληνάριο πλαστικό	3010 DE
1 kg δοχείο μεταλλικό	4096 DE-EN-FR-IT-NL

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com