

Motorbike 2T Synth Offroad Race

Propriétés

- protection anti-usure élevée
- combustion sans résidus
- empêche la formation de dépôts
- haute stabilité thermique
- bonne protection anticorrosion
- automiscible



Spécifications et agréments

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

Données techniques

Densité à 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	50 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	9,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	165 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-48 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	98 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	2,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	0,15 g/100g DIN 51575
Couleur/aspect	red

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	3063 D-BOOKLET
4 l Bidon plastique	3064 D-BOOKLET

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.