

Motorbike 2T Synth Offroad Race**Properties**

- alta protezione dall'usura
- combustione senza residui
- impedisce la formazione di residui
- alta stabilità termica
- buona protezione dalla corrosione
- automiscelante

**Specifications and approvals**

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

Technical data

Densità a 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	50 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	9,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	165 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-48 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	98 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	2,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	0,15 g/100g DIN 51575
Colore/aspetto	red

Available pack sizes

1 l Tanica plastica	3063 D-BOOKLET
4 l Tanica plastica	3064 D-BOOKLET

**Our information is based on thorough research
and may be considered reliable, although not
legally binding.**