

Pasta ramata

Descrizione

Lubrificante e distaccante a base di particelle piccolissime di rame per elementi macchina sottoposti a forti sollecitazioni termiche. Consente il facile smontaggio anche dopo lunghi tempi di esercizio. Viene impiegato in caso di sollecitazioni termiche estreme, per i collegamenti a vite e le superfici di contatto soggetti ad alte temperature, alte pressioni e influenze corrosive. Garantisce il funzionamento ottimale di trapani e scalpelli aumentandone la durata. Intervallo temperature d'esercizio: da -35 °C a +1100 °C

Caratteristiche

- impiego universale
- marcato carattere di alta pressione
- eccellente stabilità termica
- elimina i cigolii
- alta aderenza
- resistente alla centrifuga
- impedisce la propagazione di vibrazioni
- protezione dalla corrosione di lunga durata
- protegge dalla saldatura e dal grippaggio
- resistente all'acqua salata, calda ed agli spruzzi
- caratteristiche lubrificanti e distaccanti

Dati Tecnici

Sigla	KF2T-20 DIN 51502
Campo di temperatura di utilizzo	-20 - +1100 °C
Classe NLGI	2 DIN 51818
Tipo di saponificazione	Bentonite
Penetrazione su provino manipolato	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Colore/aspetto	coppery
Punto di sgocciolamento	none DIN ISO 2176
Separazione dell'olio dopo 7 giorni a 40 °C	3,1 % DIN 51817
Separazione dell'olio dopo 18 ore a 40 °C	1,1 % DIN 51817
Comportamento rispetto all'acqua	1-90 DIN 51807 part 1
Olio base	mineral oil
Viscosità a 40 °C	490 mm²/s ASTM D 7042-04
Punto di infiammabilità	220 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-24 °C DIN ISO 3016



Settori di utilizzo

Per la lubrificazione, il distacco e la protezione dalla corrosione in componenti sottoposti a forti sollecitazioni termiche. Ideale per le estremità a innesto di martelli pneumatici e scalpelli. Per l'industria chimica e petrolchimica, centrali elettriche, l'industria ceramica e la costruzione di macchine e veicoli (qui in particolare per i collegamenti a vite di collettori di scarico, silenziatori, parti dell'autolelaio e impianti frenanti*). *Attenersi alle prescrizioni del costruttore per i prodotti contenenti rame!

Utilizzo

Applicare sulla superficie pulita utilizzando un pennello, una spazzola o un panno che non lascia peluria. Applicare la quantità necessaria a seconda dell'ambito d'impiego.

Contenuto delle confezioni

100 g Tubetto di plastica	2869 DA-EN-FI-NO-SV
100 g Tubetto di plastica	3080 DE-EN-ES
250 g Barattolo in lamiera con pennello	3081 DE-EN-ES-IT-PT
500 g Barattolo lamiera	1829 AR-DE-EL-FR-NL
1 kg Barattolo lamiera	1848 AR-DE-EL-FR-NL
1 kg Barattolo lamiera	4061 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.