

LM 301 A Contact-Oil**Properties**

- eccellente capacità di penetrazione
- compatibile con le materie plastiche
- buona lubrificazione a carico superiore
- intervallo della temperatura di utilizzo più ampio
- non contiene silicone
- ottime caratteristiche elettroniche
- buona protezione dalla corrosione
- alta resistenza all'invecchiamento

**Technical data**

Colore/aspetto	gelb
Base	Syntheseöl
Viscosità a 40 °C	224 mm ² /s nach Abdampfung
Viscosità a 100 °C	37,8 mm ² /s nach Abdampfung
Viscosità a -20 °C	30000 mm ² /s nach Abdampfung
Densità a 20 °C	0,993 g/cm ³ DIN 51757
Indice di viscosità	221 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-29 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	183 °C DIN ISO 2592
Perdita per evaporazione	9 Gew.-% DIN 51 581
Indice di neutralizzazione	0,04 mg KOH/g DIN 51 809
Tenore d'acqua	< 0,25 mg KOH/g DIN ISO 3733
Resistenza elettrica specifica a 20 °C	3,8 • 10 ¹⁰ Ω · cm

Available pack sizes

150 ml Bomboletta aerosol 3236
D-GB-E-F-NL

Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.