Produktinformatie
LM 301 A Contact-Oil

PI 2/10/15/2021



Eigenschappen
- zeer hoog kruipvermogen
- kunststofvriendelijk
- goede smering bij hoge belasting
- breed temperatuurtoepassingsbereik
- vrij van siliconen
- goede elektronische eigenschappen
- goede corrosiebescherming
- hoge bestendigheid tegen veroudering

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	gelb
Basis	Syntheseöl
Viscositeit bij 40 °C	224 mm²/s nach Abdampfung
Viscositeit bij 100 °C	37,8 mm²/s nach Abdampfung
Viscositeit bij -20 °C	30000 mm²/s nach Abdampfung
Dichtheid bij 20 °C	0,993 g/cm³ DIN 51757
Viscositeitsindex	221 DIN ISO 2909
Pourpoint	-29 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	183 °C DIN ISO 2592
Verdampingsverlies	9 Gew.-% DIN 51 581
Neutralisatiegetal	0,04 mg KOH/g DIN 51 809
Watergehalte	< 0,25 mg KOH/g DIN ISO 3733
Specifieke elektrische doorgangsweerstand bij 20 °C	3,8 • 10^10 Ω · cm

Verpakking

150 ml Spuitbus	3236 D-GB-E-F-NL

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com