

**Vet voor truckassen KP2N-30****Eigenschappen**

- multifunctioneel toepasbaar
- breed temperatuuroepassingsbereik
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- verhoogt de levensduur
- optimale verouderingsstabiliteit
- maximaal drukopnemend vermogen

**Technische gegevens****kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Type verzeeping                            | Lithium complex soap            |
| Beknpte aanduiding                         | KP2N-30<br>DIN 51502            |
| NLGI-klasse                                | 2<br>DIN 51818                  |
| Walkpenetratie                             | 265-295 1/10 mm<br>DIN ISO 2137 |
| Druppelpunt                                | >260 °C<br>DIN ISO 2176         |
| Olieafscheiding na 7 dagen bij 40 °C       | 2,7 %<br>DIN 51817              |
| Olieafscheiding na 18 uur bij 40 °C        | 0,8 %<br>DIN 51817              |
| Stroomdruk bij -30°C                       | <1400 mbar<br>DIN 51805         |
| Emcor-corrosiegraad                        | 0/0<br>DIN 51802                |
| Kopercorrosie na 24 uur bij 100 °C         | 1 b<br>DIN 51811                |
| Gedrag bij water                           | 1-90<br>DIN 51807 Teil 1        |
| VKA prod.-/laskracht                       | 2800/3000 N<br>DIN 51350 Teil 4 |
| VKA slijtage/diameter bolsegment basisolie | 0,6 mm<br>DIN 51350 Teil 5      |
| Viscositeit bij 40 °C                      | 210 mm²/s<br>ASTM D 7042-04     |
| Vlampunt                                   | 246 °C<br>DIN ISO 2592          |
| Pourpoint                                  | -24 °C<br>DIN ISO 3016          |

**Verpakking**

400 g Lube-Shuttle 3303  
D-GB-I-E-P

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar**