

Vrachtauto-smeervet KP2K-30**Eigenschappen**

- uitstekende oxidatiestabiliteit
- goede corrosiebescherming
- maximaal drukopnemend vermogen
- multifunctioneel toepasbaar
- wrijving- en slijtageverminderend
- breed temperatuuro toepassingsbereik

Technische gegevens

Type verzeeping	Lithiumseife
Beknopte aanduiding	KP2K-30 DIN 51502
NLGI-klasse	2 DIN 51818
Walkpenetratie	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Druppelpunt	> 190 °C DIN ISO 2176
Olieafscheiding na 7 dagen bij 40 °C	5,9 % DIN 51817
Olieafscheiding na 18 uur bij 40 °C	1,8 % DIN 51817
Stroomdruk bij -30°C	<1400 mbar DIN 51805
Emcor-corrosiegraad	0/0 DIN 51802
Kopercorrosie na 24 uur bij 100 °C	1 b DIN 51811
Gedrag bij water	1-90 DIN 51807 Teil 1
VKA prod.-/laskracht	2200/2400 N DIN 51350 Teil 4
VKA slijtage/diameter bolsegment	0,5 mm DIN 51350 Teil 5
basisolie	mineral
Viscositeit bij 40 °C	160 mm ² /s ASTM D 7042-04
Vlampunt	242 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016

Verpakking

400 g Lube-Shuttle 3347
D-GB-I-E-P



Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.