Información del producto

Meguin Wälzlagerfett LP2



Characteristic data

Tipo de saponificación	Lithiumseife
Designación abreviada	KP2K-30 DIN 51502
Clase NLGI	2 DIN 51818
Penetración trabajada	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Temperatura de punto de goteo	> 190 °C DIN ISO 2176
Separación de aceite después de 7 días a 40 °C	5,9 % DIN 51817
Separación de aceite después de 18 horas a 40 °C	1,8 % DIN 51817
Fluopresión a -30 °C	<1400 mbar DIN 51805
Grado de corrosión Emcor	0/0 DIN 51802
Corrosión del cobre después de 24 horas a 100 °C	1 b DIN 51811
Comportamiento en presencia de agua	1-90 DIN 51807 Teil 1
Carga satisfactoria / de soldadura en el ensayo de 4 bolas	2200/2400 N DIN 51350 Teil 4
Desgaste/diámetro de la calota en el ensayo de 4 bolas	0,5 mm DIN 51350 Teil 5
Aceite básico	mineral
Viscosidad a 40 °C	160 mm²/s ASTM D 7042-04
Punto de combustión	242 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-24 °C DIN ISO 3016

Envases disponibles

5 kg Cubo de plástico	4766 D-GB
15 kg Cubo de plástico	8427 D-GB
25 kg Cubo de plástico	4768 D-GB
50 kg Cubo de chapa	4776 D-GB
180 kg Bidón de chapa	6446 D-GB
400 g Cartucho de plástico	4769 D-GB-F-HR-RUS-GR
400 g Lube-Shuttle	9029 D-GB-F-HR-RUS-GR

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke
Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany
Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de
www.meguin.de