

# Информация к продукту

## Meguin Wälzlagerfett LP2



### Технические данные

Вид замыливания	Lithiumseife
Краткое обозначение	KP2K-30 DIN 51502
Класс NLGI	2 DIN 51818
Пенетрация качения	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Точка каплепадения	> 190 °C DIN ISO 2176
Выделение масла в течении 7 дней при 40°C	5,9 % DIN 51817
Выделение масла в течении 18 часов при 40°C	1,8 % DIN 51817
Гидравлическое давление при -30°C	<1400 mbar DIN 51805
Коррозия по методике EMCOR	0/0 DIN 51802
Коррозия меди спустя 24 часа при 100°C	1 b DIN 51811
Поведение в воде	1-90 DIN 51807 Teil 1
ВКА сила сварки	2200/2400 N DIN 51350 Teil 4
ВКА износ	0,5 mm DIN 51350 Teil 5
базовое масло	mineral
Вязкость при 40°C	160 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Температура вспышки	242 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016

### Имеющиеся упаковки

5 кг пластиковое ведро	4766 D-GB
15 кг пластиковое ведро	8427 D-GB
25 кг пластиковое ведро	4768 D-GB
50 кг жестяное ведро	4776 D-GB
180 кг жестяная бочка	6446 D-GB
400 г пластиковая коробка	4769 D-GB-F-HR-RUS-GR
400 г Lube-Shuttle	9029 D-GB-F-HR-RUS-GR