

### Описание

Быстросохнущее защитное покрытие для сварных точек при газозлектрической и точечной сварке. Благодаря высокой ударной прочности достигается долговременная защита. Между деталями кузова продукт действует как антикоррозионная защита. Благодаря специальным пигментам обеспечивается очень высокая стойкость к истиранию на металлических материалах. Хорошая заполняющая способность и великолепная кроющая способность. На данное покрытие могут наноситься все имеющиеся в продаже лакокрасочные покрытия (на водной, акриловой, алкидной, эпоксидной основе).

### Свойства

- долгосрочная защита от коррозии
- превосходная устойчивость к погоде
- хорошая покрывающая способность
- хорошо держится
- пригодно к лакировке „мокрым по мокрому“

### Технические данные

Пропеллент	butan
Цвет / внешний вид	anthracite
Устойчивость к температуре	115 °C
Время высыхания	15 мин Staubtrocken
missing translation	30-40 мин Griffest
Полное высыхание	24 h
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 месяца

### Сфера применения

Для покрытия сварочных точек на автомобильных предприятиях, при ремонте транспортных средств после аварий, в автомобилестроении, на сварочном производстве и в слесарных мастерских.

### Применение

Обрабатываемые детали тщательно очистить от ржавчины, пыли и смазки. При необходимости отшлифовать основание. В течение 2 минут тщательно встряхивать банку. Перекрестным способом нанести несколько тонких слоев. Время промежуточной сушки составляет прикл. 5 минут.

**После применения нагнетательную трубку и распылительную головку перевернуть и продолжать распыление, пока не будет выходить только газ-вытеснитель.**

### Имеющиеся упаковки



### Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля 6000  
D-GB-I

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**