Πληροφορία προϊόντος

PI 39/09/16/2026

Προστατευτικό κερί δαπέδου ανθρακί/μαύρο (σπρέι)



Περιγραφή

Υλικό επικάλυψης ως αντιδιαβρωτική προστασία σε βάση κεριού. Για την επιδιόρθωση και την εκ των υστέρων επεξεργασία όλων των προστατευτικών καλυμμάτων σε υποδάπεδα οχημάτων. Μετά το στέγνωμα, τα κεριά και οι ρητίνες που περιέχονται σχηματίζουν μια κλειστή, εξαιρετικής πρόσφυσης μεμβράνη προστασίας από τη διάβρωση. Τα προϊόντα με βάση το κερί έχουν ιδιότητες "αυτο-ίασης" και προσκολλώνται επίσης στις υπάρχουσες επιστρώσεις υποδαπέδων από PVC.

Ιδιότητες

- εξαιρετική ευστάθεια
- καλή αντοχή στη διάβρωση
- καλή διείσδυση
- «αυτοθεραπευτικές» ιδιότητες
- μπορεί να εφαρμοστεί σε παχιές στρώσεις

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	waxes, resins
Μορφή	liquid
Στερεοποίηση / Πήξη	evaporation of solvent
Πυκνότητα στους 20 °C	ca. 0,7 kg/l DIN 51757
καθαρισμός	solvent (fresh), mechanical (dry)
Ποσοστό στερεών ουσιών, 3 h στους 120 °C	ca. 31 %
αντοχή σε θερμοκρασία μετά τη στερεοποίηση	-25 - +80 °C
Ανθεκτικό μετά τη στερεοποίηση (20°C)	water, salt spray, oil, light acid and base
κατανάλωση	±0,2 (200 µm wet)
χρόνος σχηματισμού φλούδας στους 20°C/65% σχετική υγρασία	ca. 90 (±200 µm wet) min
Στέγνωμα στους 20°C/65% σχετική υγρασία	ca. 180 (±200 µm wet) min
δοκιμή ψεκασμού αλμυρού νερού	> 480 (100 µm) h DIN 50021
Χρώμα / όψη	black
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	+10 - +30 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Χρησιμοποιείται κυρίως σε υποδάπεδα οχημάτων, φτερά και θόλους τροχών μετά από επισκευή, για συντήρηση δαπέδων PVC καθώς και επιδιόρθωση ζημιών στο υποδάπεδο.

Υπόδειξη

Μετά τη χρήση θα πρέπει να αδειάζετε τη βαλβίδα του δοχείου ψεκάζοντας με το δοχείο ανάποδα, μέχρι να εξέρχεται πλέον μόνο προωθητικό αέριο!

Μην ψεκάζετε σε κινούμενα εξαρτήματα και εξαρτήματα που επιβαρύνονται από υψηλές θερμοκρασίες, όπως αρθρώσεις, κινητήρες, κιβώτια, άξονες καρντάν, εξατμίσεις, καταλύτες και συστήματα πέδησης!

Εφαρμογή

Καθαρίστε τις επιφάνειες προς επεξεργασία πρώτα καλά και απομακρύνετε τυχόν σκουριές. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς κεριά, ρύπους και γράσα καθώς και ως επί το πλείστον χωρίς σκόνη.Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση! Εάν η μπίλια είναι ελεύθερη, συνεχίστε την ανακίνηση ακόμη περ. 1 λεπτό. Κρατήστε το δοχείο κατακόρυφα κατά τον ψεκασμό και ψεκάστε το περιεχόμενο σε λεπτό στρώμα από μια απόσταση περ. 20-30 cm. Όσο αυξάνεται το πάχος της στρώσης, αυξάνεται η αντίσταση σε τριβή και η αντιδιαβρωτική προστασία. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία ψεκασμού 1 έως 2 φορές μετά από σύντομο χρόνο εξάτμισης..Συνιστώμενη θερμοκρασία εφαρμογής: 20-25 °C

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο σπρέι	6100 DE-EN-IT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com