Informazioni sul prodotto

PI 36/09/21/2026

Protezione a base di cera della sottoscocca antracite/nero



Descrizione

Materiale di rivestimento come protezione dalla corrosione a base di cera. Per ritoccare e post-trattare tutti i rivestimenti protettivi dei sottoscocca di veicoli. Dopo l'asciugatura rimane uno strato di cera leggermente appiccicoso. Prodotti a base di cera hanno proprietà "autoriparanti" e aderiscono anche ai rivestimenti sottoscocca in PVC esistenti.

Caratteristiche

- eccellente stabilità termica
- buona resistenza alla corrosione
- buona penetrazione
- proprietà "autocuranti"
- idrorepellente

Dati Tecnici

Base	wax, additives, solvents
Forma	liquid
Indurimento / presa	evaporation of solvent
Densità a 20 °C	ca. 0,85 kg/l DIN 51757
Pulizia	solvent (fresh), mechanical (dry)
Diluente	solvent
Percentuale solida, 3 h a 120 °C	ca. 42 % DIN 53216
Viscosità a 20 °C	ca. 325 mPas Brookfield
Stabilità termica dopo indurimento	-25 - +180 °C
Resistente grazie a indurimento (20 °C)	water, salt spray, oil, light acid and base
Consumo	±0,2 (200 µm wet)
Tempo di formazione della pelle a 20 °C/umidità relativa 65%	ca. 105 (±100 µm) min
Asciugatura completa a 20°C/umidità relativa del 65%	ca. 5 (±100 µm) h
Prova in nebbia salina	> 1.000 (200 µm) h DIN 50021
Colore/aspetto	black
Temperatura d'immagazzinamento consigliata	+10 - +30 °C

Dati Tecnici

Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	30 mesi

Settori di utilizzo

Principalmente per sottoscocca di veicoli, parafanghi e passaruota in seguito a una riparazione, per proteggere sottoscocca in PVC e per ritoccare danni del sottoscocca.

Avvertenza

Non spruzzare su parti mobili e sottoposti a calore come snodi, motore, cambi, alberi cardanici, scarico, catalizzatore e impianti frenanti!

Una pistola a spruzzo ostruita può causare lo scoppio della bomboletta!

Attenersi alle istruzioni d'uso della pistola a spruzzo!

Dopo l'uso, pulire la pistola a spruzzo con l'apposito detergente!

Utilizzo

Pulire prima a fondo le superfici da trattare e rimuovere la ruggine. Le superfici devono essere asciutte, nonché prive di cera, sporco, grasso e pressoché di polvere.

Agitare o miscelare bene prima dell'uso! Può essere lavorato con l'aerografo UBS (N. art. 6219) o l'aerografo a tazza (N. art. 6220) con una pressione di esercizio di 3-4 bar, a seconda del profilo di spruzzatura desiderato.

Temperatura di applicazione consigliata: 15-25 °C

Contenuto delle confezione

1 l Barattolo lamiera	6102 DE-EN-IT-NL-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Informazioni sul prodotto

PI 36/09/21/2026

Protezione a base di cera della sottoscocca antracite/nero

puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com