

Описание

Материал покрытия на основе воска в качестве защиты от коррозии. Для ремонта и последующей обработки всех защитных покрытий на днище автомобиля. Содержащиеся восковые компоненты и смолы образуют после высыхания сплошную защитную пленку с превосходными адгезионными и антикоррозионными свойствами. Продукты на основе воска обладают свойствами "самовосстановления", а также прилипают к имеющимся ПВХ-покрытиям днища.

Свойства

- хорошая коррозионная стойкость
- хорошая проникающая способность
- свойства самовосстановления
- не ароматизировано
- отличная устойчивость к температуре

Технические данные

База	wax, additives, no aromatic hydrocarbons solvents
Форма	liquid
затвердевание / схватывание	evaporation of solvent
Плотность при 20°C	ca. 0,85 кг / л DIN 51757
Очистка	solvent (fresh), mechanical (dry)
Разбавитель	solvent
доля твердого вещества, 3 ч при 120 °C	ca. 42 % DIN 53216
Вязкость при 20°C	ca. 325 мПа•с Brookfield
Устойчивость к температуре после затвердения	-25 - +180 °C
стойкий после отверждения (20 °C)	water, salt spray, oil, light acid and base
Потребление	±0,2 (200 µm wet)
Время образования плёнки при 20°C/65% относительной влажности	ca. 105 (±100 µm) мин
полное просыхание при 20 °C/65 % относительной влажности воздуха	ca. 5 (±100 µm) h
Испытания в солевой камере	> 1.000 (200 µm) h DIN 50021
Цвет / внешний вид	black



Технические данные

Рекомендуемая температура хранения +10 - +30 °C

Минимальный срок годности в первоначально упакованной 30 месяц

Сфера применения

Преимущественно для днищ автомобилей, крыльев и колесных ниш после ремонта, для ухода за днищами из ПВХ, а также для ремонта повреждений на днище.

Внимание!

Не распылять на подвижные детали и детали под тепловой нагрузкой типа шарниров, двигателя, коробки передач, карданного вала, выхлопной системы, катализатора и тормозной системы!

Засорившийся пистолет может привести к разрыву баллончика!

Необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации пистолета!

После применения пистолет необходимо очистить с помощью предусмотренного для этой цели чистящего средства!

Применение

Предварительно хорошо очистить обрабатываемые поверхности и удалить ржавчину. Поверхности должны быть сухими, чистыми от воска, загрязнений, жиров, а также в значительной степени от пыли.

Перед применением тщательно взболтать! Можно применять с помощью пистолета-распылителя UBS-Spritzpistole (арт. № 6219) или пневматического пистолета Druckbecherpistole (арт. № 6220) при рабочем давлении в 3-6 бар в зависимости от желаемого рисунка распыления.

Рекомендуемая температура применения: 20-25 °C

Имеющиеся упаковки

Wachs-Unterbodenschutz anthrazit/schwarz

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик	6102 D-GB-I-NL-P
60 л бочка из черной пластины	6120 D-GB-F-I-E-NL-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.