Informazioni sul prodotto

PI 42/10/22/2026

Protezione in cera contro la corrosione marrone (spray)



Descrizione

Materiale di rivestimento come protezione dalla corrosione a base di cera. Per ritoccare e post-trattare tutti i rivestimenti protettivi dei sottoscocca di veicoli. Le cere e le resine contenute una volta asciugate formano una pellicola anticorrosione chiusa, con una forza adesiva straordinaria. Prodotti a base di cera hanno proprietà "autoriparanti" e aderiscono anche ai rivestimenti sottoscocca in PVC esistenti.

Caratteristiche

- eccellente stabilità
- buona resistenza alla corrosione
- buona penetrazione
- proprietà "autocuranti"
- può essere applicato con strati spessi

Dati Tecnici

Base	waxes, additives, solvents, propellants
Forma	liquid
Indurimento / presa	evaporation of solvent
Densità a 20 °C	ca. 0,72 kg/l DIN 51757
Pulizia	solvent (fresh), mechanical (dry)
Percentuale solida, 3 h a 120 °C	ca. 33 %
Stabilità termica dopo indurimento	-25 - +180 °C
Resistente grazie a indurimento (20 °C)	water, salt spray, oil, light acid and base
Consumo	±0,1 (100 µm wet)
Tempo di formazione della pelle a 20 °C/umidità relativa 65%	ca. 105 (±100 µm) min
Asciugatura completa a 20°C/umidità relativa del 65%	ca. 210 (±100 µm) min
Prova in nebbia salina	to 720 (50 µm) h DIN 50021
Colore/aspetto	brown
Temperatura d'immagazzinamento consigliata	+10 -+30 °C

Dati Tecnici

Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 mesi

Settori di utilizzo

Principalmente per sottoscocca di veicoli, parafanghi e passaruota in seguito a una riparazione, per proteggere sottoscocca in PVC e per ritoccare danni del sottoscocca.

Avvertenza

Dopo l'uso, scaricare la valvola della bomboletta tenendola a testa in giù, fino a quando non fuoriesce solo il gas propellente!Non spruzzare su parti mobili e che assumono una temperatura elevata come snodi, motori, cambi, alberi cardanici, scarico, catalizzatori e impianti frenanti!

Utilizzo

Pulire prima a fondo le superfici da trattare e rimuovere la ruggine. Le superfici devono essere pressoché asciutte, nonché prive di cera, sporco, grasso e polvere.

Agitare bene prima dell'uso! Una volta che la sferetta si è liberata, continuare ad agitare per 1 minuto. Spruzzare un sottile strato con la bomboletta in verticale e alla distanza di circa 20-30 cm. All'aumentare dello spessore dello strato aumenta la resistenza all'abrasione e la protezione dalla corrosione. Per questo la spruzzatura deve essere ripetuta 1 o 2 volte dopo un breve periodo di asciugatura.

Temperatura di applicazione consigliata: 20-25 °C

Contenuto delle confezione

500 ml Bomboletta aerosol	6103 DE-EN-IT-NL-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Informazioni sul prodotto

PI 42/10/22/2026

Protezione in cera contro la corrosione marrone (spray)

puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com