Πληροφορία προϊόντος

PI 38/11/10/2026

Κερί αντιδιαβρωτικής προστασίας καφέ



Περιγραφή

Υλικό επικάλυψης ως αντιδιαβρωτική προστασία σε βάση κεριού. Για την επιδιόρθωση και την εκ των υστέρων επεξεργασία όλων των προστατευτικών καλυμμάτων σε υποδάπεδα οχημάτων. Μετά το στέγνωμα, τα κεριά και οι ρητίνες που περιέχονται σχηματίζουν μια κλειστή, εξαιρετικής πρόσφυσης μεμβράνη προστασίας από τη διάβρωση. Τα προϊόντα με βάση το κερί έχουν ιδιότητες "αυτο-ίασης" και προσκολλώνται επίσης στις υπάρχουσες επιστρώσεις υποδαπέδων από PVC.

Ιδιότητες

- καλή αντοχή στη διάβρωση
- καλή διείσδυση
- «αυτοθεραπευτικές» ιδιότητες
- εξαιρετική ευστάθεια
- μπορεί να εφαρμοστεί σε παχιές στρώσεις

Τεχνικά χαρακτηριστικά

βάση	waxes, additives, solvents
Μορφή	liquid
Στερεοποίηση / Πήξη	evaporation of solvent
Πυκνότητα στους 20 °C	ca. 0,85 kg/l DIN 51757
καθαρισμός	solvent (fresh), mechanical (dry)
αραιωτικό	solvent
Ποσοστό στερεών ουσιών, 3 h στους 120 °C	ca. 42 % DIN 53216
Ιξώδες στους 20 °C	ca. 325 mPas Brookfield
αντοχή σε θερμοκρασία μετά τη στερεοποίηση	-25 - +180 °C
Ανθεκτικό μετά τη στερεοποίηση (20°C)	water, salt spray, oil, light acid and base
κατανάλωση	±0,2 (200 µm wet)
χρόνος σχηματισμού φλούδας στους 20°C/65% σχετική υγρασία	ca. 105 (±100 µm) min
Στέγνωμα στους 20°C/65% σχετική υγρασία	ca. 5 (±100 µm) h
δοκιμή ψεκασμού αλμυρού νερού	> 1.000 (100 µm) h DIN 50021
Χρώμα / όψη	brown
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	+10 - +30 °C

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	30 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Χρησιμοποιείται κυρίως σε υποδάπεδα οχημάτων, φτερά και θόλους τροχών μετά από επισκευή, για συντήρηση δαπέδων PVC καθώς και επιδιόρθωση ζημιών στο υποδάπεδο.

Υπόδειξη

Μην ψεκάζετε σε κινούμενα εξαρτήματα και εξαρτήματα που επιβαρύνονται από υψηλές θερμοκρασίες, όπως αρθρώσεις, κινητήρες, κιβώτια, άξονες καρντάν, εξατμίσεις, καταλύτες και συστήματα πέδησης!

Ένα βουλωμένο πιστόλι μπορεί να προκαλέσει σκάσιμο του δοχείου!

Πρέπει να προσέχετε τις οδηγίες χρήσης του πιστολιού!

Καθαρίστε το πιστόλι μετά τη χρήση με το προβλεπόμενο καθαριστικό!

Εφαρμογή

Καθαρίστε τις επιφάνειες προς επεξεργασία πρώτα καλά και απομακρύνετε τυχόν σκουριές. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς κεριά, ρύπους και γράσα καθώς και ως επί το πλείστον χωρίς σκόνη.

Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση! Με το πιστόλι ψεκασμού UBS (αρ. είδ. 6219) ή το πιστόλι πίεσης με δοχείο (αρ. είδ. 6220) μπορεί να γίνει επεξεργασία σε πίεση λειτουργίας περίπου 3-6 bar ανάλογα με την επιθυμητή εικόνα ψεκασμού.

Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. 20-25 °C

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό	6104 DE-EN-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Πληροφορία προϊόντος

PI 38/11/10/2026

Κερί αντιδιαβρωτικής προστασίας καφέ

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com