

Protezione contro pietrisco grigio

Descrizione

Protezione anti-pietrisco a base di caucciù e resine. Si contraddistingue per un'asciugatura rapida e la verniciabilità, garantisce una protezione dalla corrosione a prova di attrito, protegge in modo eccellente da pietrisco e presenta caratteristiche insonorizzanti. Dopo la completa asciugatura, rimane una pellicola ad elasticità permanente. Verniciabile con i sistemi di vernice disponibili in commercio e facile da carteggiare dopo l'asciugatura completa.

Caratteristiche

- ottima adesione su diverse basi
- ottima resistenza alle intemperie, alla nebbia salina e all'abrasione
- buona adesione di vernici a base di acqua su questi rivestimenti
- spruzzabile su diverse strutture
- buona protezione anti-pietrisco

Dati Tecnici

Base	caoutchouc, resins, solvent, filler, propellant
Forma	liquid
Indurimento / presa	evaporation of solvents
Densità a 20 °C	ca. 1,08 kg/l DIN 51757
Pulizia	solvent (fresh), mechanic (dry)
Diluente	solvent
Percentuale solida, 3 h a 120 °C	ca. 54 % DIN 53216
Viscosità a 20 °C	ca. 74 Pas Brookfield
Stabilità termica dopo indurimento	-40 - +90 °C
Resistente grazie a indurimento (20 °C)	water, salt spray, oil, light acids and base
Consumo	±0,7 l/m ²
Tempo di formazione della pelle a 20 °C/umidità relativa 65%	ca. 45 (±700 µm wet) min
Asciugatura completa a 20°C/umidità relativa del 65%	ca. 2 (±700 µm wet) h
Verniciabilità	after through-drying
Prova in nebbia salina	up to 600 (at 350 µm) h DIN 50021



Dati Tecnici

Colore/aspetto	grey
Temperatura d'immagazzinamento consigliata	+10 - +30 °C
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	24 mesi

Settori di utilizzo

Come protezione anti-pietrisco e dalla corrosione su parti visibili del veicolo, come ad es. minigonna, grembialature anteriori e posteriori, nonché per telai e parti della carrozzeria.

Avvertenza

Attenzione

Non spruzzare su parti mobili e che raggiungono temperature elevate come snodi, motori, cambi, alberi cardanici, scarichi, catalizzatori e sistemi frenanti!

Una pistola a spruzzo intasata può causare lo scoppio della bomboletta!

Rispettare le istruzioni per l'uso della pistola a spruzzo!

Dopo l'uso pulire la pistola a spruzzo con il detergente previsto!

Dopo l'applicazione è possibile verniciare con sistemi di verniciatura disponibili in commercio (vernice di base e trasparente) (a partire da circa 60 min. a seconda dello spessore dello strato applicato).

Utilizzo

Pulire prima a fondo le superfici da trattare e rimuovere la ruggine. Le superfici devono essere pressoché asciutte, nonché prive di cera, sporco, grasso e polvere.

Agitare bene prima dell'uso! L'adesione migliora irruvidendo la superficie da trattare. Può essere lavorato con l'aerografo UBS (N. art. 6219) o l'aerografo a tazza (N. art. 6220) con una pressione di

Protezione contro pietrisco grigio

esercizio di 2-4 bar, a seconda del profilo di spruzzatura desiderato. Verniciabile dopo circa 60-90 min. (a seconda dello spessore dello strato, della temperatura e dell'umidità dell'aria), può essere usata la maggior parte delle vernici bicomponenti e di base di acqua e di solvente reperibili in commercio. Se viene usata una vernice bicomponente, consigliamo di applicare prima uno strato di primer in plastica e di verniciare dopo che questo strato è asciugato completamente come consigliato dalla maggior parte dei produttori di vernici.

Temperatura di applicazione consigliata: 15-25 °C

Consigliamo l'applicazione di strati sottili. A seconda dello spessore dello strato desiderato, è consigliabile farlo asciugare dopo ogni strato. Se la protezione antipietrisco viene verniciata in un secondo momento, lo strato si indurisce sempre più. Ossia sulla superficie trattata deve essere applicato un primer adesivo per plastica come per le plastiche.

Non lasciare aperta la confezione iniziata, poiché altrimenti sulla superficie del materiale si forma una pellicina.

Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo lamiera 6106
D-GB-I-NL-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.