

## Scellement des cavités brun clair (Spray)

### Description

Produit anticorrosion fluide pour le scellement des corps creux. Hydrofuge avec très bonnes propriétés de pénétration et « effet régénérateur ». Vaporisation très fine à la pulvérisation, excellente capacité de pénétration et bonne pénétration dans les interstices à protéger (plis de tôle p. ex.). Après le séchage, il reste une couche de cire légèrement collante.

### Propriétés

- inodore
- bonne résistance à la corrosion
- bonne pénétration
- excellente résistance à la température
- recherche et repousse l'humidité

### Données techniques

|                                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Base                                                        | wax, additives, solvents and propellants    |
| Forme                                                       | liquid                                      |
| Durcissement / prise                                        | evaporation of solvent                      |
| Densité à 20 °C                                             | ca. 0,7 kg/l<br>DIN 51757                   |
| Nettoyage                                                   | solvent (fresh), mechanical (dry)           |
| Teneur en matières solides, 3 h à 120 °C                    | ca. 31 %<br>DIN 53216                       |
| Résistance à la température après durcissement              | -25 - +80 °C                                |
| Résistance après le durcissement (20 °C)                    | water, salt spray, oil, light acid and base |
| Consommation                                                | ±0,2 (200 µm wet) l/m²                      |
| Temps de formation de peau à 20 °C/65 % humidité relative   | ca. 90 (±200 µm wet) min                    |
| Séchage complet à 20 °C/65 % d'humidité relative            | ca. 180 (±200 µm wet) min                   |
| Essai au brouillard salin                                   | > 480 (at 100 µm) h<br>DIN 50021            |
| Couleur/aspect                                              | brown                                       |
| Température de stockage recommandée                         | +10 - +30 °C                                |
| Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé | 60 mois                                     |



### Champs d'application

Comme couche de protection contre la corrosion de corps creux sur les portes, les capots, les traverses, les renforts, etc. dans les voitures particulières, les véhicules utilitaires ou comme produit anticorrosion universel pour les machines, les pièces de machines et autres outils.

### Commentaire

Après l'utilisation, vider la valve en tenant la bombe à l'envers et en pulvérisant jusqu'à ce qu'il ne ressorte plus que du gaz propulseur !

### Utilisation

Bien nettoyer au préalable les surfaces devant être traitées et éliminer la rouille. Les surfaces doivent être sèches, exemptes de cire, de saletés, graisses ainsi que de poussière. Bien agiter avant l'emploi ! Lorsque la boule est libre, secouer encore pendant env. 1 min. Tenir la bombe à la verticale et pulvériser à une distance de 20-30 cm environ. Effet pénétrant optimal à une température d'application de 20-25 °C.

### Conditionnements disponibles

500 ml Bombe aérosol 6107  
DE-EN-IT

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**