Informações sobre o produto

PI 2/10/15/2021

Selagem de cavidades

Características

- boa resistência ao calor
- reduz a oxidação por atrito
- infiltra-se e repele a humidade
- protecção ideal contra a corrosão
- capacidade de fluência excelente
- tempo de pós-processamento curto

Dados técnicos

Base	wax
Côr / aspecto	brown
Ponto de inflamação	<0 °C Wirkstoff
Odor	characteristic
Tempo de formação de película a 20°C/65% HR	ca. 90 min
Secagem completa	ca. 180 min
Consumo espessura da camada a 100 µm húmido	ca. 9 m²/l
consumo espessura da camada a 200 µm húmido	± 0,2 l/m²
Resistência à corrosão teste de pulverização de sal	>480 h
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	24 Monate
Temperatura de armazenamento recomendada	-20 °C

Nota

Ao pulverizar uma camada fina, manter a lata na vertical e a uma distância de aprox. 20 a 30 cm. Depois de utilizar, pulverizar através da válvula até que saia apenas o agente propulsor puro (manter a lata com a válvula pulverizadora para baixo).

Embalagens disponíveis

500 ml Lata Aerossol	6107 D-GB-F-I-E-NL-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com