

### Описание

Жидкотекучее антикоррозионное средство для консервации полостей. Водоотталкивающее, с очень хорошими проникающими свойствами и "эффектом самовосстановления". Распыляется очень мелко, обладает отличными свойствами ползучести и хорошо проникает в защищаемые зазоры (например, швы листового металла). После высыхания остается слегка липкий восковой слой.

### Свойства

- с нейтральным запахом
- хорошая коррозионная стойкость
- хорошая проникающая способность
- отличная устойчивость к температуре
- подползает под влажность и вытесняет её

### Технические данные

|                                                                  |                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| База                                                             | wax, additives, solvents and propellants    |
| Форма                                                            | liquid                                      |
| затвердевание / схватывание                                      | evaporation of solvent                      |
| Плотность при 20°C                                               | ca. 0,7 кг / л<br>DIN 51757                 |
| Очистка                                                          | solvent (fresh), mechanical (dry)           |
| доля твердого вещества, 3 ч при 120 °C                           | ca. 31 %<br>DIN 53216                       |
| Устойчивость к температуре после затвердения                     | -25 - +80 °C                                |
| стойкий после отверждения (20 °C)                                | water, salt spray, oil, light acid and base |
| Потребление                                                      | ±0,2 (200 µm wet) л / м²                    |
| Время образования плёнки при 20°C/65% относительной влажности    | ca. 90 (±200 µm wet) мин                    |
| полное просыхание при 20 °C/65 % относительной влажности воздуха | ca. 180 (±200 µm wet) мин                   |
| Испытания в солевой камере                                       | > 480 ( at 100 µm) h<br>DIN 50021           |
| Цвет / внешний вид                                               | brown                                       |
| Рекомендуемая температура хранения                               | +10 - +30 °C                                |
| Минимальный срок годности в первоначально упакованной            | 60 месяц                                    |



### Сфера применения

В качестве антикоррозионного покрытия для полостей в дверях, капотах, поперечинах, усилениях и т.д. в легковых и коммерческих автомобилях или в качестве универсального антикоррозионного продукта для машин, деталей машин и других инструментов.

### Внимание!

После применения необходимо очистить клапан на баллоне, распыляя головкой вниз, пока не станет выходить только газ-вытеснитель!

### Применение

Предварительно хорошо очистить обрабатываемые поверхности и удалить ржавчину. Поверхности должны быть сухими, чистыми от воска, загрязнений, жиров, а также в значительной степени от пыли.

Перед применением тщательно взболтать! Когда шарик освободится, потрясти еще прибл. 1 минуту. Держать баллон вертикально и распылять с расстояния в прибл. 20-30 см. Оптимальное проникающее действие при температуре применения 20-25 °C.

### Имеющиеся упаковки

500 мл баллончик аэрозоля 6107  
DE-EN-IT

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**