

Περιγραφή

Το προστατευτικό δαπέδου πίσσας είναι ένα θιξοτροπικό μίγμα από πίσσα, συνθετικές ρητίνες, διαλύτες και ειδικούς ανασταλτικούς παράγοντες. Μετά την εξάτμιση, απομένει ένα συνεκτικό ελαστικό στρώμα, που προστατεύει από καιρικές συνθήκες και από τη διάβρωση από το αλάτι. Το προστατευτικό δαπέδου διαθέτει καλά αντιδιαβρωτικά χαρακτηριστικά. Το προϊόν είναι θιξοτροπικό και επομένως εφαρμόζεται χωρίς να στάζει. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την εφαρμογή στρώσεων μεγαλύτερου πάχους σε ένα στάδιο εργασίας.

Ιδιότητες

- στεγνώνει γρήγορα
- καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- ηχομονωτικό
- αντοχή στον χρόνο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	special Bitumen/wax additives, solvent
Μορφή	liquid, good stability under load
Στερεοποίηση / Πήξη	evaporation of solvent
Πυκνότητα στους 20 °C	ca. 1,09 kg/l DIN 51757
καθαρισμός	solvent (fresh), mechanical (dry)
αραιωτικό	solvents
Ποσοστό στερεών ουσιών, 3 h στοις 120 °C	ca. 65 % DIN 53216
Ιξώδες στους 20 °C	ca. 40 Pas Brookfield
αντοχή σε θερμοκρασία μετά τη στερεοποίηση	-25 - +80 °C
Ανθεκτικό μετά τη στερεοποίηση (20°C) κατανάλωση	water, salt spray, oil, light acid and base ±0,2 (at approx. 600 µm wet) l/m ²
χρόνος σχηματισμού φλούδας στοις 20°C/65% σχετική υγρασία	ca. 75 (± 600 µm wet) min
Στέγνωμα στοις 20°C/65% σχετική υγρασία	ca. 3,5 (± 600 µm wet) h
δοκιμή ψεκασμού αλμυρού νερού	< 1.000 (400 µm) h DIN 50021
Χρώμα / όψη	black
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	+10 - +30 °C



Τεχνικά χαρακτηριστικά

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης 24 Μήνες
σε εργοστασιακά κλειστή
συσκευασία

Πεδίο χρήσης

Το προστατευτικό δαπέδου μαύρης πίσσας είναι κατάλληλο για την επιστροφή άβαφων ή βαμμένων επιφανειών σε δάπεδα οχημάτων καθώς και σε θόλους τροχών για τη βελτίωση ή συμπλήρωση υφιστάμενων επιστρώσεων.

Υπόδειξη

Μην ψεκάζετε σε κινούμενα εξαρτήματα και εξαρτήματα που επιβαρύνονται από υψηλές θερμοκρασίες, όπως αρθρώσεις, κινητήρες, κιβώτια, άξονες καρντάν, εξατμίσεις, καταλύτες και συστήματα πέδησης!

Ένα βουλωμένο πιστόλι μπορεί να προκαλέσει σκάσιμο του δοχείου!

Πρέπει να προσέχετε τις οδηγίες χρήσης του πιστολιού! Καθαρίστε το πιστόλι μετά τη χρήση με καθαριστικό και αραιωτικό αρ. είδ. 6130!

Δεν Βάφεται!

Εφαρμογή

Πρέπει προηγουμένως να έχετε καθαρίσει σχολαστικά τις επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να εφαρμόσετε προστατευτικό δαπέδου. Πρέπει να αφαιρέσετε τη σκουριά. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, χωρίς κεριά, ρύπους και γράσα και ως επί το πλείστον χωρίς σκόνη.

Το προστατευτικό από πέτρες μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το πιστόλι ψεκασμού UBS, αρ. είδ. 6219 καθώς και με το πιστόλι δοχείου πίεσης, αρ. είδ. 6220 με πίεση λειτουργίας 2 - -8 bar ανάλογα με την επιθυμητή εικόνα ψεκασμού.

Ανακινήστε το περιεχόμενο του δοχείου καλά πριν από τη χρήση.

Μην αφήνετε ανοιχτά τα δοχεία που έχετε ανοίξει, διότι σχηματίζεται μια στρώση στην επιφάνεια του υλικού.

Το υλικό επιστρώσεως μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθετες επιφάνειες σε ένα στάδιο εργασίας σε πάχος υγρής στρώσης έως και 1,5 mm. Για την αποφυγή σκιών από

Προστατευτικό δαπέδου, πίσσα μαύρη

τον ψεκασμό, είναι σκόπιμο να ψεκάζετε σταυρωτά.
Ανάλογα με το πάχος της στρώσης και τις καιρικές συνθήκες, το όχημα είναι ξανά έτοιμο για χρήση μετά από περ.
2 ώρες. Το πλήρες στέγνωμα διαρκεί 12-24 ώρες.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό 6112
D-GB-I-NL-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.