

Protection de dessous de caisse noire

Description

La protection de soubassement est un mélange thixotrope de bitume, résines synthétiques, solvants et inhibiteurs spéciaux. Après évaporation, il subsiste un film visqueux et élastique qui protège des agressions de l'environnement et de la corrosion due au sel antigel. La protection de soubassement offre une très bonne protection contre la corrosion. Le produit est thixotrope et peut donc être appliqué sans gouttes. Cela permet d'appliquer le produit en couches épaisses en une seule passe.

Propriétés

- séchant rapidement
- bonne adhérence à divers supports
- à isolation phonique
- durable

Données techniques

Base	special Bitumen/wax additives, solvent
Forme	liquid, good stability under load
Durcissement / prise	evaporation of solvent
Densité à 20 °C	ca. 1,09 kg/l DIN 51757
Nettoyage	solvent (fresh), mechanical (dry)
Diluant	solvents
Teneur en matières solides, 3 h à 120 °C	ca. 65 % DIN 53216
Viscosité à 20 °C	ca. 40 Pas Brookfield
Résistance à la température après durcissement	-25 - +80 °C
Résistance après le durcissement (20 °C)	water, salt spray, oil, light acid and base
Consommation	±0,2 (at approx. 600 µm wet) l/m²
Temps de formation de peau à 20 °C/65 % humidité relative	ca. 75 (± 600 µm wet) min
Séchage complet à 20 °C/65 % d'humidité relative	ca. 3,5 (± 600 µm wet) h
Essai au brouillard salin	< 1.000 (400 µm) h DIN 50021
Couleur/aspect	black
Température de stockage recommandée	+10 - +30 °C



Données techniques

Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé 24 mois

Champs d'application

La protection de soubassement noire convient pour l'enduction de surfaces nues et peintes sur les soubassements de véhicules ainsi que dans les arches de roue pour rectifier ou compléter les enductions existantes.

Commentaire

Ne pas vaporiser sur des pièces mobiles et exposées à la chaleur comme articulations, moteur, boîte de vitesses, arbre de cardan, échappement, catalyseur ou circuits de freinage !
Un pistolet engorgé peut faire éclater la boîte !
Respecter le mode d'emploi du pistolet !
Après utilisation, nettoyer le pistolet au détergent et au diluant numéro d'art. 6130 !
N'est pas revernissable !

Utilisation

Bien nettoyer au préalable les surfaces devant être traitées avec la protection de soubassement. Eliminer la rouille. Les surfaces doivent être sèches et exemptes de cire, saletés, graisses ainsi, le plus possible, poussières.

Il est possible d'appliquer la protection de soubassement avec le pistolet vaporisateur UBS, numéro d'art. 6219, ainsi qu'avec le pistolet à gobelet à pression, numéro d'art. 6220, avec une pression de service de 2 à 8 bars, selon l'aspect de projection souhaité.

Bien secouer la boîte avant l'utilisation. Ne pas laisser sans son couvercle tout conditionnement entamé, car une peau se constitue à la surface du matériau.

Il est possible d'appliquer le matériau d'enduction avec une épaisseur de couche mouillée de 1,5 mm sur les surfaces verticales en une seule opération de travail. Pour éviter les irrégularités de peinture, il est

Protection de dessous de caisse noire

judicieux de vaporiser par passes croisées.
Selon l'épaisseur de couche et les conditions
météorologiques, le véhicule peut reprendre la route
après 2 heures environ. Le séchage définitif dure env.
12-24 h.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte métallique 6112
D-GB-I-NL-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.