

## Bodemplaatbescherming Bitumen zwart

### Beschrijving

Wagenbodem-Bescherming is een thixotroop mengsel van bitumen, synthetische harsen, oplosmiddelen en speciale inhibitoren. Na vervliegen blijft een taai elastische film over die beschermt tegen omgevingsinvloeden en corrosie door strooizout. Wagenbodem-Bescherming beschikt over goede anti-corrosieve eigenschappen. Het product is thixotroop en daarmee zonder druppels aan te brengen. Dit maakt aanbrengen van dikkere lagen in één stap mogelijk.

### Eigenschappen

- snel drogend
- goede hechting op diverse ondergronden
- geluidsisolerend
- duurzaam

### Technische gegevens

|                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Basis                                               | special Bitumen/wax additives, solvent        |
| Vorm                                                | liquid, good stability under load             |
| Uitharding / binding                                | evaporation of solvent                        |
| Dichtheid bij 20 °C                                 | ca. 1,09 kg/l<br>DIN 51757                    |
| Reiniging                                           | solvent (fresh),<br>mechanical (dry)          |
| Verdunner                                           | solvents                                      |
| Vaste stof percentage, 3 uur bij 120 °C             | ca. 65 %<br>DIN 53216                         |
| Viscositeit bij 20 °C                               | ca. 40 Pas<br>Brookfield                      |
| Temperatuurbestendigheid na uitharding              | -25 - +80 °C                                  |
| Bestendig na uitharding (20°C)                      | water, salt spray, oil, light acid and base   |
| Verbruik                                            | ±0,2 (at approx. 600 µm wet) l/m <sup>2</sup> |
| Huidvormingstijd bij 20°C/65% relatieve vochtigheid | ca. 75 (± 600 µm wet) min                     |
| Doordroging bij 20°C/65% relatieve vochtigheid      | ca. 3,5 (± 600 µm wet) h                      |
| zoutsproeitest                                      | < 1.000 (400 µm) h<br>DIN 50021               |
| Kleur / uiterlijk                                   | black                                         |
| Aanbevolen opslagtemperatuur                        | +10 - +30 °C                                  |



### Technische gegevens

Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik 24 maanden

### Toepassings-Gebieden

Wagenbodem-Bescherming is geschikt voor het coaten van ruwe en gespoten oppervlakken aan wagenbodems en wielkasten alsmede ter correctie of aanvulling van voorhanden coatings.

### Verwijzing

**Niet op bewegende en door hitte belaste delen zoals gewrichten, motor, cardanas, uitlaat,**

**katalysator en remsystemen spuiten!**

**Een verstopt pistool kan leiden tot springen van de spuitbus!**

**De gebruiksaanwijzing van het pistool in acht nemen!  
Pistool na gebruik met Reiniger en Verdunner art.nr. 6130 reinigen!**

**Niet overspuitbaar!**

### Gebruik

De met Wagenbodem-Bescherming te behandelen oppervlakken eerst goed reinigen. Roest verwijderen. De vlakken moeten droog, was-, vuil-, vet- en zoveel mogelijk stofvrij zijn.

Wagenbodem-Bescherming kan met UBS-Spuitpistool, art.nr. 6219 en met Drukbekerpistool, art.nr. 6220 bij een bedrijfsdruk van 2-8 bar navenant het gewenste optische resultaat worden verwerkt. Bus goed schudden voor gebruik.

Aangebroken verpakkingen niet open laten staan omdat er een velletje op het materiaaloppervlak ontstaat.

Het coatingmateriaal kan op verticale vlakken in één keer tot 1,5 mm natte-filmdikte worden aangebracht. Om spuitschaduw te vermijden is het zinvol in een kruis-patroon te spuiten.

Al naargelang de laagdikte en de weersomstandigheden is het voertuig na ca. 2 uur weer klaar om te rijden. De definitieve droogtijd bedraagt 12-24 uur.

### Verpakking

# Bodemplaatbescherming Bitumen zwart

### Verpakking

1 l Bus blik 6112  
D-GB-I-NL-P

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**