Produktinformation

PI 38/09/21/2026

Hohlraumversiegelung transparent (Spray)



Beschreibung

Dünnflüssiges Korrosionsschutzmittel für die Hohlraumversiegelung. Wasserabweisend, mit sehr guten Penetrationseigenschaften und "Selbstheilungseffekt". Zerstäubt beim Sprühen sehr fein, ist ausgezeichnet kriechfähig und dringt gut in die zu schützenden Zwischenräume (z. B. Blechfalze) ein. Nach dem Trocknen verbleibt eine leicht klebrige Wachsschicht.

Eigenschaften

- geruchsneutral
- gute Korrosionsbeständigkeit
- gute Penetration
- hervorragende Temperaturbeständigkeit
- unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit

Technische Daten

Basis	Wachse, Additive, Lösungsmittel, Treibgase
Form	flüssig
Aushärtung/Abbindung	Verdunstung von Lösemittel
Dichte bei 20 °C	ca. 0,72 kg/l DIN 51757
Reinigung	Lösemittel (frisch), mechanisch (trocken)
Feststoffanteil, 3 h bei 120 °C	ca. 33 % DIN 53216
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung	-25 - +180 °C
widerstandsfähig nach Aushärtung (20 °C)	Wasser, Salzsprühnebel, Öl, leichte Säure und Base
Verbrauch	±0,1 (100 µm nass) kg/m²
Hautbildungszeit bei 20 °C/65 % relative Feuchte	ca. 105 (±100 µm) min
Durchtrocknung bei 20 °C/65 % relative Feuchte	ca. 210 (±100 µm) min
Salzsprühtest	bis 720 (bei 50 µm) h DIN 50021
Farbe/Aussehen	weiß, transparent
empfohlene Lagertemperatur	+10 - +30 °C
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	12 Monate

Einsatzgebiet

Als Korrosionsschutzbeschichtung von Hohlräumen bei Türen, Hauben, Querträgern, Verstärkungen usw. in Pkw, Nfz oder als universelles Korrosionsschutzprodukt für Maschinen, Maschinenteile und andere Werkzeuge.

Hinweis

Nach Gebrauch sollte das Ventil der Dose kopfüber leer gesprüht werden, bis nur noch Treibgas entweicht!

Anwendung

Die zu behandelnden Flächen vorab gut reinigen und Rost entfernen. Die Flächen müssen trocken, wachs-, schmutz-, fett- sowie weitgehend staubfrei sein. Vor Gebrauch gut schütteln! Wenn die Kugel frei ist, noch ca. 1 Min. weiterschütteln. Dose senkrecht halten und in einem Abstand von ca. 20-30 cm aufsprühen. Optimale Kriechwirkung bei einer Anwendungstemperatur von 15-25 °C.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Aerosol	6115 DE-EN-ES-IT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com