

Trattamento antiruggine per carrozzerie trasparente

Descrizione

Anticorrosivo fluido per la sigillatura di cavità. Idrorepellente, con ottime proprietà di penetrazione e un ottimo "effetto di autoriparazione". Spruzzo con nebulizzazione molto sottile, eccellenti capacità di penetrazione negli interstizi da proteggere (ad es. piega della lamiera). Dopo l'asciugatura rimane uno strato di cera leggermente appiccicoso.

Caratteristiche

- penetra sotto l'umidità e la respinge
- eccellente stabilità termica
- buona resistenza alla corrosione
- buona penetrazione
- inodore

Dati Tecnici

Base	wax, additives, solvents
Forma	liquid
Indurimento / presa	evaporation of solvent
Densità a 20 °C	ca. 0,85 kg/l DIN 51757
Pulizia	solvent (fresh), mechanical (dry)
Diluente	solvent
Percentuale solida, 3 h a 120 °C	ca. 42 % DIN 53216
Viscosità a 20 °C	ca. 325 mPas
Stabilità termica dopo indurimento	-25 - +180 °C
Resistente grazie a indurimento (20 °C)	water, salt spray, oil, light acid and base
Consumo	±0,2 (200 µm wet) kg/m²
Tempo di formazione della pelle a 20 °C/umidità relativa 65%	ca. 105 (±100 µm) min
Asciugatura completa a 20°C/umidità relativa del 65%	ca. 5 (±100 µm) h
Prova in nebbia salina	> 1.000 (at 100 µm) h DIN 50021
Colore/aspetto	white, transparent
Temperatura d'immagazzinamento consigliata	+10 - +30 °C



Dati Tecnici

Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa 30 mesi

Settori di utilizzo

Come rivestimento anticorrosione di cavità di porte, cofani, supporti trasversali, rinforzi, ecc. di autovetture, veicoli pesanti o come prodotto anticorrosione per macchine, parti di macchine e altri utensili.

Avvertenza

Una pistola a spruzzo ostruita può provocare lo scoppio della bomboletta! Attenersi alle istruzioni per l'uso della pistola a spruzzo! Dopo l'uso pulire la pistola a spruzzo con il detergente apposito!

Utilizzo

Pulire prima a fondo le superfici da trattare e rimuovere la ruggine. Le superfici devono essere asciutte, nonché prive di cera, sporco, grasso e pressoché di polvere. Agitare bene prima dell'uso! Può essere lavorato con l'apposita pistola spray con serbatoio pressurizzato per cavità (N. art. 6226), alla pressione di esercizio di 2-4 bar. Ottime caratteristiche di penetrazione a una temperatura di applicazione di 15-25 °C. Non lasciare aperta la confezione, in quanto altrimenti sulla superficie del materiale si forma una pellicina.

Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo lamiera	6116 DE-EN-IT-PT
10 l Tanica lamiera	6118 DE-EN-IT-NL-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.