

Grasso per funi (Spray)

Descrizione

Cera anticorrosione di alta qualità, universale, a base di solvente. Forma un rivestimento opaco, chiuso e appiccicoso. Grazie all'eccellente protezione dalla corrosione, adatto come sigillante per cavità e protettivo sottoscocca nel settore automobilistico. Non adatta al trattamento di fili metallici. Attenzione: questo prodotto deve essere sempre immagazzinato e trasportato in modo da non subire gelate.

Caratteristiche

- eccellente protezione dalla corrosione
- alta aderenza
- respinge l'umidità
- buona capacità di penetrazione
- con effetto prolungato
- massima efficacia in stato non miscelato
- non contiene silicone
- non contiene composti aromatici

Dati Tecnici

Colore/aspetto	brown
Punto di sgocciolamento	> 85 °C
Base	additives, polymers
Viscosità a 40 °C	22 mm ² /s
Forma	aerosol, liquid
Odore	characteristic
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	30 mesi
Temperatura d'immagazzinamento consigliata	10 - 30 °C

Settori di utilizzo

Per la conservazione preventiva di veicoli, macchinari e componenti in leghe di ferro e acciaio, nonché metalli leggeri e non ferrosi. Particolarmente adatto per l'applicazione come protezione delle cavità e del sottoscocca delle parti della carrozzeria soggette a corrosione.

Avvertenza

Non adatta al trattamento di fili metallici. Attenzione: questo prodotto deve essere sempre immagazzinato e trasportato in modo da non subire gelate.

Utilizzo

I componenti da trattare devono essere asciutti e privi di sporco o ruggine. Agitare bene prima dell'uso. Ottime caratteristiche di penetrazione a una temperatura di applicazione di +25 °C. Dopo l'evaporazione del solvente si forma una pellicola ad alta aderenza. Attenersi alle specifiche delle case



costruttrici! Dopo l'uso, scaricare la valvola della bomboletta tenendola a testa in giù, fino a quando fuoriesce solo il gas propellente. È possibile usare la sonda a spruzzo per il sigillante per cavità (N. art. 6208).

Contenuto delle confezioni

500 ml Bomboletta aerosol 6135
DE

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.