

Liquifast 1402 (σετ σωληναρίων)

Περιγραφή

Κόλλα 1 συστατικού, κρύας εφαρμογής, που στερεοποιείται με την υγρασία για απευθείας τοποθέτηση κρυστάλλων οχημάτων σε περίπτωση επισκευής. Περιλαμβάνει εκτός από το καθαριστικό "Liquiclean" και το αστάρι γυαλιού και βαφής "Active Primer". Το Liquifast 1402 ελέγχθηκε από την TÜV σε Crash test και διακρίνεται για τη γρήγορη ανάπτυξη αντοχής και την εξαιρετικά καλή σταθερότητα. Τα οχήματα, τα κρύσταλλα των οποίων τα κρύσταλλα έχουν κολληθεί με Liquifast 1402, είναι απόλυτα κατάλληλα μετά από μόλις 1,5 ώρα για οδήγηση σύμφωνα με τους γενικούς όρους ελέγχου με ή χωρίς αερόσακο οδηγού ή μετά από 3 ώρες με αερόσακο συνοδηγού.



Ιδιότητες

- κρύα επεξεργασία
- ελεγμένο από το TÜV
- υψηλού ιξώδους
- 1 συστατικό
- δοκιμασμένη ποιότητα πρώτης τοποθέτησης
- γρήγορη συνεκτικότητα
- στεγνώνει με την ατμοσφαιρική υγρασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Reactive polyurethane adducts
Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	black
Οσμή	characteristisch
Πυκνότητα στους 20 °C	0,93 g/cm ³
Σημείο ανάφλεξης	-4 °C
Θερμοκρασία επεξεργασίας	10 - 50 °C
χρόνος εξάτμισης	min. 10 minutes at 23 °C/50 % RH
σημείο βρασμού	76 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	12 Μήνες
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	0 - 35 °C

Πεδίο χρήσης

Κόλληση παρμπρίζ, πίσω παρμπρίζ και πλευρικών κρυστάλλων στο αμάξωμα οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά, καμπίνες τρακτέρ/περονοφόρων, ειδικών οχημάτων). Κόλληση πλευρικών απλών και μονωτικών κρυστάλλων στην κατασκευή λεωφορείων και βαγονιών.

Υπόδειξη

Για τις προτάσεις εφαρμογής ανατρέξτε στο συνημμένο

φυλλάδιο!

Ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σετ: 12 μήνες

Η ελάχιστη διάρκεια διατήρησης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των περιεχόμενων επιμέρους προϊόντων αναφέρονται στις εκάστοτε πληροφορίες προϊόντος.

Εφαρμογή

1. Καθαριστικό

Οι επιφάνειες προς κόλληση πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές από λιπαντικά, σκόνη, γράσα και λοιπούς ρύπους. Η γυάλινη επιφάνεια ή/και η κεραμική επιστρώση καθαρίζεται με Liquiclean ή/και καθαριστικό και αραιωτικό (αρ. είδ. 6130) και στη συνέχεια με αφρό καθαρισμού παρμπρίζ (αρ. είδ. 1512) όπως και η πατούρα του αμαξώματος ή/και τα καινούργια βαμμένα τμήματα του αμαξώματος. Προτείνουμε τον καθαρισμό του κορμμένου κορδονιού κόλλας που έχει απομείνει επίσης με Liquiclean ή/και καθαριστικό και αραιωτικό. Πριν από την εφαρμογή του στεγανοποιητικού ή/και πριν από την κόλληση του παρμπρίζ πρέπει να έχει στεγνώσει τελείως η καθαρισμένη επιφάνεια πρόσφυσης.

2. Αστάρωμα / ενεργοποίηση προεπιστρωμένων κρυστάλλων

Το Active Primer είναι απαραίτητο για την προετοιμασία της πρόσφυσης κατά την κόλληση κρυστάλλων. Στο σετ περιλαμβάνεται το Active Primer ως στικ 10 ml. Ανακινήστε δυνατά το Active Primer τουλάχιστον 45 δευτ. πριν από την χρήση. Το Active Primer μπορεί να εφαρμοστεί γενικά στην περιοχή κόλλησης στην καθαρισμένη γυάλινη επιφάνεια ή/και στην κεραμική μεταξοτυπία, στην καθαρή επιφάνεια βαφής φρεσκοβαμμένων μερών του αμαξώματος, σε κορμμένα κορδόνια κόλλας καθώς και σε προεπιστρωμένα κρύσταλλα (επιστρώσεις PUR και RIM) σε λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα (πάχος υγρού φιλμ περ. 0,05 mm). Η ασταρωμένη επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει περ. 15 λεπτά, πριν από την εφαρμογή της κόλλας παρμπρίζ. Εάν το κορδόνι κόλλας έχει κοπεί πριν από περισσότερες από 6 ώρες, προβλέπεται υποχρεωτικά μια προεργασία με Active Primer.

Διαθέσιμες συσκευασίες

Liquifast 1402 (σετ σωληναρίων)

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 τμχ. χαρτοκιβώτιο 6138
D-GB-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.