Πληροφορία προϊόντος
Liquifast 1502 (σετ σωληναρίων)

PI 25/05/05/2023

Περιγραφή



Κόλλα PUR 1 συστατικού, κρύας εφαρμογής, που στερεοποιείται με την υγρασία για απευθείας τοποθέτηση κρυστάλλων οχημάτων σε περίπτωση επισκευής. Περιλαμβάνει εκτός από το καθαριστικό "Liquiclean" και το αστάρι γυαλιού και βαφής "Active Primer". Το Liquifast 1502 ελέγχθηκε από την TÜV σε Crash test και διακρίνεται για τη γρήγορη ανάπτυξη αντοχής και την εξαιρετική σταθερότητά του. Οχήματα, τα κρύσταλλα των οποίων έχουν κολληθεί με Liquifast 1502, είναι απόλυτα κατάλληλα μετά από μόλις 1 ώρα για οδήγηση σύμφωνα με τους γενικούς όρους ελέγχου με ή χωρίς αερόσακο οδηγού/διπλό αερόσακο. Το Liquifast 1502 αυξάνει την ασφάλεια και την άνεση της οδήγησης χάρη στην αυξημένη στρεπτική ακαμψία. Μια κόλλα τέτοιου είδους προβλέπεται επίσης ιδίως όταν τα κρύσταλλα είναι θερμαινόμενα ή όταν στο κρύσταλλο είναι ενσωματωμένες κεραίες.

Ιδιότητες

- δοκιμασμένη ποιότητα πρώτης τοποθέτησης
- ελεγμένο από το TÜV
- κρύα επεξεργασία
- όχι αγώγιμο
- στεγνώνει με την ατμοσφαιρική υγρασία
- υψηλού ιξώδους
- γρήγορη συνεκτικότητα
- υψηλή αντοχή σε επιμήκυνση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Reactive polyurethane adducts
Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	black
Οσμή	characteristisch
Πυκνότητα στους 20 °C	0,93 g/cm³
Σημείο ανάφλεξης	-4 °C
θερμοκρασία επεξεργασίας	10 - 50 °C
χρόνος εξάτμισης	min. 10 minutes at 23 °C/50 % RH
σημείο βρασμού	76 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	12 Μήνες
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	0 - 35 °C

Πεδίο χρήσης

Για την κόλληση μπροστινών, πίσω και πλαϊνών τζαμιών στο αμάξωμα οχημάτων (επιβατικών, φορτηγών, καμπίνων οδηγού τρακτέρ/περονοφόρων, ειδικών οχημάτων) καθώς και για την κόλληση πλαϊνών τζαμιών από μονό κρύσταλλο και μονωτικό κρύσταλλο στην κατασκευή λεωφορείων και βαγονιών.

Υπόδειξη

Για τις προτάσεις εφαρμογής ανατρέξτε στο συνημμένο φυλλάδιο!

Ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σετ: 12 μήνες

Η ελάχιστη διάρκεια διατήρησης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των περιεχόμενων επιμέρους προϊόντων αναφέρονται στις εκάστοτε πληροφορίες προϊόντος.

Εφαρμογή

1. Καθαριστικό
Οι επιφάνειες προς κόλληση πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές από λιπαντικά, σκόνη, γράσα και λοιπούς ρύπους. Η γυάλινη επιφάνεια ή/και η κεραμική επίστρωση καθαρίζεται με Liquiclean ή/και καθαριστικό και αραιωτικό (αρ. είδ. 6130) και στη συνέχεια με αφρό καθαρισμού παρμπρίζ (αρ. είδ. 1512) όπως και η πατούρα του αμαξώματος ή/και τα καινούργια βαμμένα τμήματα του αμαξώματος. Προτείνουμε τον καθαρισμό του κομμένου κορδονιού κόλλας που έχει απομείνει επίσης με Liquiclean ή/και καθαριστικό και αραιωτικό. Πριν από την εφαρμογή του στεγανοποιητικού ή/και πριν από την κόλληση του παρμπρίζ πρέπει να έχει στεγνώσει τελείως η καθαρισμένη επιφάνεια πρόσφυσης.

2. Αστάρωμα / ενεργοποίηση προεπιστρωμένων κρυστάλλων
Το Active Primer είναι απαραίτητο για την προετοιμασία της πρόσφυσης κατά την κόλληση κρυστάλλων. Στο σετ περιλαμβάνεται το Active Primer ως στικ 10 ml. Ανακινήστε δυνατά το Active Primer τουλ. 45 δευτ. πριν από την χρήση . Το Active Primer μπορεί να εφαρμοστεί γενικά στην περιοχή κόλλησης στην καθαρισμένη γυάλινη επιφάνεια ή/και στην κεραμική μεταξοτυπία, στην καθαρή επιφάνεια βαφής φρεσκοβαμμένων μερών του αμαξώματος, σε κομμένα κορδόνια κόλλας καθώς και σε προεπιστρωμένα κρύσταλλα (επιστρώσεις PUR και RIM) σε λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα (πάχος υγρού φιλμ περ. 0,05 mm). Η ασταρωμένη επιφάνεια

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

πρέπει να στεγνώσει περ. 15 λεπτά, πριν από την εφαρμογή της κόλλας παρμπρίζ.
Εάν το κορδόνι κόλλας έχει κοπεί πριν από περισσότερες από 6 ώρες, προβλέπεται υποχρεωτικά μια προεργασία με Active Primer.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 τμχ. χαρτοκιβώτιο	6141 D-GB-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com