Πληροφορία προϊόντος

PI 21/02/23/2023

Liquimate 8200 MS Polymer μαύρος



Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας, ουδέτερο, ελαστικό υλικό κόλλησης στεγανοποίησης βασισμένο σε πολυμερή MS. Για εργασίες στεγανοποίησης και κόλλησης στον χώρο του αυτοκινήτου.

Ιδιότητες

- εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- καλή πρόσφυση
- χωρίς διαλύτες, ισοκυανικές ενώσεις και σιλικόνη
- εύκολη επεξεργασία
- μόνιμης ελαστικότητας μετά τη στερεοποίηση
- ανθεκτικό σε ορυκτέλαια
- δυνατότητα βαφής υγρό σε υγρό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	pastelike
Χρώμα / όψη	black
Πυκνότητα στους 20 °C	1,6 g/cm³
ταχύτητα στερεοποίησης στους 23 °C/50 % σχετ. υγρ.	3 mm/24h
χρόνος σχηματισμού φλούδας στους 23°C/50% σχετική υγρασία	20 min
σκληρότητα Shore A	60 DIN ISO 7619-1
επιμήκυνση θραύσης	300 %
αντοχή σε θερμοκρασία	-40-90 °C
αντοχή σε θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα (μέχρι 1 ώρα)	120 °C
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	5-25 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	18 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Υψηλής ποιότητας, ουδέτερο, ελαστικό υλικό κόλλησης στεγανοποίησης βασισμένο σε πολυμερή MS. Για εργασίες στεγανοποίησης και κόλλησης στον χώρο του αυτοκινήτου.

Εφαρμογή

Οι επιφάνειες πρόσφυσης πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς σκόνη και λίπη.

Προεπεξεργασία:
Κανένα αστάρι για μη πορώδεις επιφάνειες πρόσφυσης. Συνιστάται να εκτελεστεί πρώτα σε κάθε υπόστρωμα έλεγχος πρόσφυσης.

Καθαρίστε τις επιφάνειες πρόσφυσης με καθαριστικό και αραιωτικό (αρ. είδ. 6130).

Υπόδειξη επεξεργασίας για στεγανοποιητική κόλλα:

Γενικά το υλικό μπορεί να βαφεί μετά από τον χρόνο δημιουργίας μεμβράνης.

Μπορεί να βαφεί με τις περισσότερες βαφές του εμπορίου αμέσως σε υγρή κατάσταση (το πολύ έως 2 ώρες). Προτείνονται ή/και είναι απαραίτητες οι προκαταρκτικές δοκιμές. Η βαφή του στεγανοποιητικού μειώνει την εισχώρηση ατμοσφαιρικής υγρασίας εμποδίζοντας έτσι το πλήρες στέγνωμα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απορρόφηση κινήσεων περιορίζεται κατά κανόνα από τη βαφή.

Διαθέσιμες συσκευασίες

290 ml σωληνάριο πλαστικό	6148 D-GB-F-I-E-NL-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com