Produktinformation

PI 10/06/12/2025

Liquimate 8200 MS Polymer weiß



Beschreibung

Hochwertige, neutrale, elastische Klebedichtungsmasse auf MS-Polymer-Basis. Für Abdichtungs- und Klebeanwendungen im Kfz-Bereich.

Eigenschaften

- nach Aushärtung dauerelastisch
- extrem hohe UV-Beständigkeit
- exzellente Witterungsbeständigkeit
- gute Haftung
- leichte Verarbeitung
- geruchsneutral
- enthält keine brennbaren Lösungsmittel
- mineralölbeständig
- nass in nass überlackierbar

Technische Daten

Form	pastös
Farbe/Aussehen	weiß
Geruch	charakteristisch
Flammpunkt	> 100 °C
Dichte bei 20 °C	1,62 g/cm³
Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % relative Feuchte	7-13 min
Härte Shore A	60
Reißdehnung	300 %
empfohlene Lagertemperatur	≤ 25 °C
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	18 Monate

Einsatzgebiet

Hochwertige, neutrale, elastische Klebedichtungsmasse auf MS-Polymer-Basis. Für Abdichtungs- und Klebeanwendungen im Kfz-Bereich.

Anwendung

Die Haftflächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein.

Vorbehandlung:
Kein Primer für nicht poröse Haftflächen. Es ist ratsam, auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest durchzuführen.

Haftflächen mit Reiniger und Verdünner reinigen.

Verarbeitungshinweis für Klebedichtstoffe:

- Prinzipiell ist das Material nach der Hautbildungszeit überlackierbar.
- Bei Temperaturen unter 10 °C sollte das Produkt nicht verarbeitet werden.
- Liegt die Verarbeitungstemperatur bei 10-15 °C, so beträgt die Trocknung ca. 2-3 Std.
- Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei 15-25 °C.

Mit den meisten handelsüblichen Lacken sofort nass in nass (max. bis zu 2 Std.) überlackierbar. Vorversuche empfohlen bzw. erforderlich. Die Überlackierung des Dichtstoffes reduziert den Zutritt von Luftfeuchtigkeit und behindert dadurch die Durchhärtung. Die maximal zulässige Bewegungsaufnahme wird in der Regel von der Lackierung begrenzt.

Da die Dichtmaterialien nach der Hautbildungszeit noch nicht vollkommen durchgetrocknet sind, sollte das Fahrzeug bei Außentemperaturen unter 10 °C nach dem Abdichten mindestens 24 Std. in einem Raum bei Temperaturen über 15 °C abgestellt werden.

Erhältliche Gebinde

290 ml Kartusche Kunststoff	6149 DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com