Produktinformatie

PI 9/02/11/2022

Liquimate 8200 MS Polymer wit



Beschrijving

Hoogwaardige, neutrale, elastische lijmafdichtmassa op MS-polymeerbasis. Voor het afdichten en verlijmen in de automobielsector.

Eigenschappen

- extreem hoge UV-bestendigheid
- voortreffelijke bestendigheid tegen weersinvloeden
- goede hechting
- licht te verwerken
- na uitharding duurzaam elastisch
- reukneutraal
- bevat geen brandbare oplosmiddelen
- bestendig tegen minerale olie
- nat op nat overlakbaar

Technische gegevens

Vlampunt	> 100 °C
Vorm	pastelike
Dichtheid bij 20 °C	1,62 g/cm³
Geur	characteristic
Kleur / uiterlijk	white
Huidvormingstijd bij 23 °C/50% relatieve vochtigheid	7-13 min
Scheurrek	300 %
Hardheid shore A	60
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	18 maanden
Aanbevolen opslagtemperatuur	≤ 25 °C

Toepassings-Gebieden

Hoogwaardige, neutrale, elastische lijmafdichtmassa op MS-polymeerbasis. Voor het afdichten en verlijmen in de automobielsector.

Gebruik

De hechtvlakken moeten schoon stof- en vetvrij zijn.

Voorbehandeling:
Geen primer voor niet poreuze hechtvlakken. Het wordt aanbevolen om op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Hechtvlakken met reiniger en verdunner reinigen.

Verwerkingsaanwijzingen voor lijmafdichtingen:

Principieel is het materiaal na de velvormingstijd geverfd over te lakken.

Bij temperaturen onder 10 °C mag het product niet verwerkt worden. Ligt de verwerkingstemperatuur bij 10-15 °C, dan bedraagt de droging ca. 2-3 uur. De optimale verwerkingstemperatuur ligt bij 15-25 °C.

Met de meeste in de handel gebruikelijke lakken onmiddellijk nat op nat (max. tot 2 uur.) over te lakken. Voorafgaande tests aanbevolen resp. noodzakelijk. De deklaag van het afdichtmateriaal vermindert de toegang van luchtvochtigheid en belemmerd daardoor de uitharding. De maximaal toelaatbare bewegingsopname wordt doorgaans door de laklaag beperkt.

Aangezien de afdichtmaterialen na de velvormingstijd niet volledig gedroogd zijn, moet het voertuig bij buitentemperaturen onder 10 °C na het afdichten ten minste 24 uur in een ruimte bij temperaturen boven 15 °C worden neergezet.

Verpakking

290 ml Patroon kunststof	6149
	D-GB-F-I-E-NL-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com