

## Liquimate 8200 MS Polymer weiss

### Descrição

Massa vendante de alta qualidade, neutra e elástica de base polímera MS. Para aplicações de vedação e colagem em veículos.

### Características

- resistência aos UV extremamente elevada
- excelente resistência às intempéries
- boa aderência
- processamento simples
- permanentemente flexível depois do endurecimento
- odor neutro
- não contém nenhum solvente inflamável
- resistente a óleos minerais
- tinta não precisa de secar entre a aplicação de camadas

### Dados técnicos

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Ponto de inflamação                                       | > 100 °C               |
| Forma                                                     | pastelike              |
| Densidade a 20°C                                          | 1,62 g/cm <sup>3</sup> |
| Odor                                                      | characteristic         |
| Côr / aspecto                                             | white                  |
| Tempo de formação de película a 23°C/50% HR               | 7-13 min               |
| Alongamento de ruptura                                    | 300 %                  |
| Dureza Shore A                                            | 60                     |
| Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada | 18 meses               |
| Temperatura de armazenamento recomendada                  | ≤ 25 °C                |

### Campos de utilização

Massa vendante de alta qualidade, neutra e elástica de base polímera MS. Para aplicações de vedação e colagem em veículos.

### Utilização

As superfícies aderentes devem estar limpas, isentas de pó e de gordura.

Tratamento prévio:  
não utilizar primário em superfícies aderentes não porosas. Aconselhamos a realizar primeiro um teste de aderência em qualquer superfície.

Limpar as superfícies aderentes com produto de limpeza e diluente.

### Indicação de processamento para massas vedantes:



em princípio, é possível pintar sobre o material após a formação da película.

Com temperaturas abaixo de 10 °C, não se deve processar o produto. Se a temperatura de processamento estiver entre os 10 e os 15 °C, o tempo de secagem é de 2 a 3 horas. A temperatura de processamento ideal é entre os 15 e os 25 °C.

**Com tintas comuns, é possível pintar sem tempo de secagem (wet-on-wet), no máximo até 2 horas. É aconselhável ou necessário fazer tentativas prévias. A pintura sobre a massa vedante reduz a entrada de humidade do ar e impede assim a solidificação. A tolerância de movimento máxima é normalmente reduzida pela pintura.**

Uma vez que os materiais de vedação ainda não se encontram completamente secos após o tempo de formação da película, em caso de temperaturas exteriores abaixo de 10 °C após a vedação, deverá manter-se o veículo pelo menos 24 horas num espaço com temperaturas acima dos 15 °C.

### Embalagens disponíveis

290 ml Cartucho plástico 6149  
D-GB-F-I-E-NL-P

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**