Информация к продукту

PI 10/06/12/2025

Liquimate 8200 MS Polymer weiß

Описание

Высококачественный, нейтральный, эластичный клеевой герметик на основе полимера MS. Для герметизации и склеивания в автомобильной промышленности.



Свойства

- после затвердения долгосрочно эластично
- чрезвычайно устойчиво к UV
- превосходная устойчивость к погоде
- хорошо держится
- легко обрабатывается
- с нейтральным запахом
- не содержит огнеопасных растворителей
- устойчиво к минеральным маслам
- пригодно к лакировке „мокрым по мокрому“

Технические данные

Форма	pastelike
Цвет / внешний вид	white
Запах	characteristic
Температура вспышки	> 100 °C
Плотность при 20°C	1,62 г/см³
Время образования плёнки при 23°C/50% относительной влажности	7-13 мин
Твёрдость Shore A	60
Расширение на разрыв	300 %
Рекомендуемая температура хранения	≤ 25 °C
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	18 месяц

Сфера применения

Высококачественный, нейтральный, эластичный клеевой герметик на основе полимера MS. Для герметизации и склеивания в автомобильной промышленности.

Применение

Соединяемые поверхности должны быть чистыми, без пыли и жира.

Предварительная обработка:
Не наносить грунтовку на непористые соединяемые поверхности. Рекомендуется сначала провести испытание на адгезию на каждой поверхности.

Очистить соединяемые поверхности чистящим средством и разбавителем.

Указание по применению клеевых герметиков:

В принципе, материал можно окрашивать по истечении времени образования пленки.

При температуре ниже 10 °C продукт не следует применять. Если температура применения составляет 10-15 °C, то высыхание длится прибл. 2-3 часа. Оптимальная температура применения составляет 15-25 °C.

Можно окрашивать сразу мокрым по мокрому (макс. до 2 часов) большинством имеющихся в продаже красок. Рекомендуется или же требуется проведение предварительных проб. Окраска герметика уменьшает проникновение атмосферной влаги и тем самым препятствует затвердеванию. Максимально допустимое поглощение движения обычно ограничено лакокрасочным покрытием.

Поскольку герметизирующие материалы по истечении времени образования пленки еще не полностью высохли, транспортное средство при внешних температурах ниже 10 °C после герметизации должно быть поставлено, по меньшей мере, на 24 часа в помещение с температурой выше 15 °C.

Имеющиеся упаковки

290 мл пластиковая коробка	6149 DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com