

Liquimate 8300 Στεγανοποιητικό ραφών γκρί**Περιγραφή**

Στεγανοποιητικό ενός συστατικού, που βάφεται, χωρίς διαλύτες, χωρίς ισοκυανικές ενώσεις και ανθεκτικό σε UV. Εφαρμογή με ψεκασμό και με πινέλο. Αντοχή σε ακτίνες UV και ορυκτέλαια.

Ιδιότητες

- ανθεκτικό στο νερό
- για χρήση χωρίς αστάρι
- μόνιμης ελαστικότητας μετά τη στερεοποίηση
- εφαρμογή με ψεκασμό και με πινέλο
- χωρίς διαλύτες, ισοκυανικές ενώσεις και σιλικόνη
- εξαιρετική ευστάθεια
- ευρύ φάσμα πρόσφυσης
- μεγάλη αντοχή σε γήρανση
- ανθεκτικό σε ορυκτέλαια
- δυνατότητα βαφής υγρό σε υγρό
- επαγγελματική επισκευή
- εύκολη επεξεργασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	MS-Polymer
Μορφή	pastelike
Χρώμα / όψη	grey
Πυκνότητα στους 20 °C	1,4 g/cm ³
ταχύτητα στερεοποίησης στους 23 °C/50 % σχετ. υγρ.	3 mm/24 h DIN 50 015
χρόνος σχηματισμού φλούδας στους 23°C/50% σχετική υγρασία	20 min DIN 50 015
επιμήκυνση θραύσης	250 %
σκληρότητα Shore A	47 DIN 53 505
θερμοκρασία επεξεργασίας	5-30 °C
σύστημα στερεοποίησης	cured by moisture in the air
αντοχή σε θερμοκρασία	-40-80 °C
αντοχή σε θερμοκρασία βραχυπρόθεσμα (μέχρι 1 ώρα)	120 °C
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	5-25 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	18 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση ραφών σε περίπτωση επισκευής, που ψεκάζονται από το εργοστάσιο στην περιοχή χώρου κινητήρα/χώρου αποσκευών/θόλων τροχών κτλ.

**Εφαρμογή**

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Βάφεται μετά την επίστρωση του υλικού με βαφές διαλύτη και βαφές νερού. Προτείνεται να ελέγχετε την πρόσφυση και τη συμβατότητα με πλαστικά και βαφές ανάλογα με το αντικείμενο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

310 ml σωληνάριο πλαστικό 6150
D-GB-F-I-E-NL-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.