

## Liquimate 8300 Mastic pour jonctions gris

### Description

Produit d'étanchéification des soudures monocomposant de grande qualité à base de polymère MS, pouvant être appliqué par pulvérisation. Exempt d'isocyanate et de silicone. Résiste au rayonnement ultra-violet et aux huiles minérales. Peut être immédiatement peint mouillé sur mouillé (jusqu'à 2 heures maxi) avec la plupart des vernis du commerce.

### Propriétés

- résistant à l'eau
- utilisable sans apprêt
- élasticité permanente après le durcissement
- peut être injecté ou passé au pinceau
- sans solvants, sans isocyanate et sans silicone
- excellente stabilité
- large spectre d'adhérence
- grande résistance au vieillissement
- résistant aux huiles minérales
- repeinture possible mouillé sur mouillé
- réparation professionnelle
- facile à appliquer

### Données techniques

Base	MS-Polymer
Forme	pastelike
Couleur/aspect	grey
Densité à 20 °C	1,4 g/cm <sup>3</sup>
Vitesse de durcissement à 23 °C/50 % HR	3 mm/24 h DIN 50 015
Temps de formation de peau à 23 °C/50 % humidité relative	20 min DIN 50 015
Allongement à la rupture	250 %
Dureté Shore A	47 DIN 53 505
Température d'application	5-30 °C
Système de durcissement	cured by moisture in the air
Résistance à la température	-40-80 °C
Résistance à la température courte durée (jusqu'à 1 heure)	120 °C
Température de stockage recommandée	5-25 °C
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	18 mois

### Champs d'application

Pour l'étanchéification des soudures en cas de réparation, pour rétablir la structure d'origine départ usine. S'utilise entre autres dans le compartiment

moteur, le coffre et les passages de roue.

### Utilisation

Les surfaces doivent être propres, exemptes de poussière et de graisse. Peuvent être recouvertes d'une couche de peinture aqueuse contenant des solvants après l'application du produit. Il est recommandé de tester l'adhérence et la compatibilité avec des plastiques et peintures selon le cas.

### Conditionnements disponibles

310 ml Cartouche plastique 6150  
D-GB-F-I-E-NL-P

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**

