

## Liquimate 8300 Naadafdichting grijs

### Beschrijving

Hoogwaardige, 1-component, spuitbare naadafdichting op MS-polymeerbasis. Vrij van isocyaanaten en silicone. Bestand tegen UV en minerale olie. Met de meeste in de handel gebruikelijke lakken direct nat op nat over te lakken (maximaal tot 2 uur).

### Eigenschappen

- waterbestendig
- toepasbaar zonder primer
- na uitharding duurzaam elastisch
- overspuit- en schilderbaar
- vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen
- uitstekende stabiliteit
- veel hechtingsmogelijkheden
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- bestendig tegen minerale olie
- nat op nat overlakbaar
- professionele reparatie
- licht te verwerken

### Technische gegevens

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Basis                                                | MS-Polymer                         |
| Vorm                                                 | pastelike                          |
| Kleur / uiterlijk                                    | grey                               |
| Dichtheid bij 20 °C                                  | 1,4 g/cm <sup>3</sup>              |
| Uithardingssnelheid bij 23 °C / 50 % r.F             | 3 mm/24 h<br>DIN 50 015            |
| Huidvormingstijd bij 23 °C/50% relatieve vochtigheid | 20 min<br>DIN 50 015               |
| Scheurrek                                            | 250 %                              |
| Hardheid shore A                                     | 47<br>DIN 53 505                   |
| Verwerkingstemperatuur                               | 5-30 °C                            |
| Uithardingssysteem                                   | cured by<br>moisture in the<br>air |
| Temperatuurbestendigheid                             | -40-80 °C                          |
| Temperatuurbestendigheid korte termijn (tot 1 uur)   | 120 °C                             |
| Aanbevolen opslagtemperatuur                         | 5-25 °C                            |
| Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik    | 18 maanden                         |

### Toepassings-Gebieden

Voor het afdichten van naden bij reparaties om de originele, van de fabriek uit geleverde, structuur weer te herstellen. Toepassingsgebieden onder andere in motorruimte, kofferruimte of wielkasten.



### Gebruik

De oppervlakken moet schoon, stof- vetvrij zijn. Over te lakken na het aanbrengen van het materiaal met lakken op oplosmiddelbasis en lakken op waterbasis. Het is raadzaam om de hechting en verdraagzaamheid met kunststoffen en lakken aan de hand van het object te controleren.

### Verpakking

310 ml Patroon kunststof 6150  
D-GB-F-I-E-NL-P

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**