Πληροφορία προϊόντος

PI 14/06/12/2025

Liquimate 8300 Nahtabdichtung μαύρος



Περιγραφή

Στεγανοποιητικό ενός συστατικού, που βάφεται, χωρίς διαλύτες, χωρίς ισοκυανικές ενώσεις και ανθεκτικό σε UV. Εφαρμογή με ψεκασμό και με πινέλο. Αντοχή σε ακτίνες UV και ορυκτέλαια.

Ιδιότητες

- στεγνώνει γρήγορα
- μόνιμης ελαστικότητας μετά τη στερεοποίηση
- εύκολη επεξεργασία
- ουδέτερη οσμή
- ανθεκτικό σε ορυκτέλαια
- δυνατότητα βαφής υγρό σε υγρό
- ανθεκτικό στο νερό
- χωρίς ισοκυανικές ενώσεις
- για χρήση χωρίς αστάρι
- χωρίς σιλικόνη
- εφαρμογή με ψεκασμό και με πινέλο
- εξαιρετική ευστάθεια
- ευρύ φάσμα πρόσφυσης
- μεγάλη αντοχή σε γήρανση
- στεγανοποιητικό και στεγανοποιητικό ραφών
- επαγγελματική επισκευή
- μεγάλη δύναμη κόλλησης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	MS-Polymer
Μορφή	pastelike
Χρώμα / όψη	black
Οσμή	petrol-like
Πυκνότητα στους 20 °C	1,38 g/cm³
ταχύτητα στερεοποίησης στους 23 °C/50 % σχετ. υγρ.	~ 3 mm/24 h DIN 50 015
χρόνος σχηματισμού φλούδας στους 23°C/50% σχετική υγρασία	20 min DIN 50 015
επιμήκυνση θραύσης	250 %
σκληρότητα Shore A	47 DIN 53 505
σύστημα στερεοποίησης	cured by moisture in the air
αντοχή σε θερμοκρασία μετά τη στερεοποίηση	-120 °C
αντοχή σε εφελκυσμό	2,1 N/mm²
αντίσταση περαιτέρω εφελκυσμού	5 N/mm DIN 53515
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	≤ 25 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	18 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση ραφών σε περίπτωση επισκευής, που ψεκάζονται από το εργοστάσιο στην περιοχή χώρου κινητήρα/χώρου αποσκευών/θόλων τροχών κτλ.

Εφαρμογή

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς σκόνη και λιπαρές ουσίες. Βάφεται μετά την επίστρωση του υλικού με βαφές διαλύτη και βαφές νερού. Προτείνεται να ελέγχετε την πρόσφυση και τη συμβατότητα με πλαστικά και βαφές ανάλογα με το αντικείμενο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

310 ml σωληνάριο πλαστικό	6151 DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com