Información del producto

PI 14/06/12/2025

Liquimate 8300 Estanqueización de costuras negro



Descripción

Sellador de costura inyectable de gran calidad de 1 componente con base de polímero MS. Sin isocianato ni silicona. Resistente a la radiación UV y al aceite mineral. Repintable inmediatamente húmedo sobre húmedo con la mayoría de pinturas de uso corriente (hasta 2 horas).

Propiedades

- secado rápido
- de elasticidad permanente después del curado
- fácil aplicación
- inodoro
- resistente a los aceites minerales
- se puede sobrepintar húmedo sobre húmedo
- resistente al agua
- exento de isocianato
- aplicable sin imprimación
- exento de silicona
- se puede pulverizar y aplicar con pincel
- excelente estabilidad
- amplio espectro adherente
- alta resistencia al envejecimiento
- Pasta estanqueizante y sellado de costuras
- reparación profesional
- alta fuerza adhesiva

Datos técnicos

Base	MS-Polymer
Forma	pastelike
Color / Aspecto	black
Olor	petrol-like
Densidad a 20 °C	1,38 g/cm³
Velocidad de curado a 23 °C / 50 % h. r.	~ 3 mm/24 h DIN 50 015
Tiempo de formación de película a 23 °C/50% humedad relativa	20 min DIN 50 015
Alargamiento de rotura	250 %
Dureza shore A	47 DIN 53 505
Sistema de curado	cured by moisture in the air
Resistencia a la temperatura después del curado	-120 °C
Resistencia a la tracción	2,1 N/mm²
Resistencia al desgarre progresivo	5 N/mm DIN 53515
Temperatura de almacenaje recomendada	⩽ 25 °C

Datos técnicos

Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	18 meses

Campos de aplicación

Para sellar costuras en caso de reparación y recuperar la estructura original de fábrica. Algunos campos de aplicación: compartimento del motor, maletero o alojamientos de ruedas.

Aplicación

Las superficies deben estar limpias y sin polvo ni grasa. Tras la aplicación del material, repintable con pinturas con disolventes y al agua. Se recomienda comprobar la adherencia y compatibilidad con plásticos y pinturas en cada trabajo.

Envases disponibles

310 ml Cartucho de plástico	6151 DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com