

Liquifast 1502 (Juego de bolsas)

Descripción

Adhesivo de PUR de un componente curado por humedad y aplicación en frío para lunas sin molduras de vehículos en caso de reparación. Además del limpiador "Liquiclean", también contiene el imprimador para vidrio y pintura "Active Primer". Liquifast 1502 ha sido comprobado en pruebas de choque por el servicio alemán de inspección técnica (TÜV) y se caracteriza por un desarrollo de la fuerza extremadamente rápido y por su excelente resistencia a la fluencia. Según las condiciones de comprobación generales, los vehículos cuyos cristales se hayan pegado con Liquifast 1502 vuelven a estar totalmente listos para la marcha con y sin airbag del conductor/airbag doble ya tras 1 hora. Gracias a su elevada resistencia a la torsión, Liquifast 1502 aumenta la seguridad y el confort de marcha. Un adhesivo de este tipo se prescribe especialmente cuando los cristales del vehículo son calefactables o llevan antenas del vehículo integradas.



Propiedades

- calidad OEM comprobada
- de aplicación en frío
- no conductor
- curado con humedad atmosférica
- de alto módulo
- altamente viscoso
- verificado por el TÜV
- rápido desarrollo de la resistencia

Datos técnicos

Base	Reactive polyurethane adducts
Forma	liquid
Color / Aspecto	black
Olor	characteristisch
Densidad a 20 °C	0,93 g/cm ³
Punto de combustión	-4 °C
Temperatura de tratamiento	10 - 50 °C
Tiempo de aireación	min. 10 minutes at 23 °C/50 % RH
Punto de ebullición	76 °C
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	12 meses
Temperatura de almacenaje recomendada	0 - 35 °C

Campos de aplicación

Para pegar parabrisas y cristales laterales y traseros en la carrocería de vehículos motorizados (turismos, camiones, cabinas de conductor de tractores/carretillas elevadoras, vehículos especiales), así como para pegar cristales laterales de cristal simple y cristal aislante en la construcción de autobuses y vagones.

Nota

Consultar las recomendaciones de aplicación en el folleto adjunto.

Tiempo mínimo de conservación del juego: 12 meses

El tiempo mínimo de conservación y los datos técnicos de los diferentes productos se pueden ver en la correspondiente información del producto.

Aplicación

1. Limpiador

Las superficies que se deban pegar deben estar secas y libres de aceite, polvo, grasa y cualquier otro resto de suciedad. La superficie de cristal o el recubrimiento de cerámica se limpia con Liquiclean o con Limpiador y disolvente (nº de art. 6130) y a continuación con Espuma detergente para lunetas (nº de art. 1512), al igual que la brida de la carrocería o los componentes de la carrocería acabados de pintar. Recomendamos limpiar también con Liquiclean o con Limpiador y disolvente el resto del cordón de pegamento cortado. Antes de aplicar el sellador o de pegar el cristal, la superficie de adherencia limpiada debe haberse secado por completo.

2. Imprimación/activación de lunas prerrevestidas

Se necesita Active Primer para el tratamiento previo de adherencia para el pegado de lunas. En el juego se incluye una barra de 10 ml de Active Primer. Antes de usar, agitar bien Active Primer como mínimo durante 45 s. Active Primer se puede aplicar de forma universal en una capa fina y uniforme (aprox. 0,05 mm de espesor de película húmeda) en la zona de pegado en la superficie de cristal limpiada o en la serigrafía cerámica, en la superficie de pintura limpia de

Liquifast 1502 (Juego de bolsas)

componentes de la carrocería acabados de pintar, en cordones de adhesivo recortados y en cristales prerrecubiertos (recubrimientos de PUR y RIM). La superficie imprimada debe airearse durante unos 15 min. antes de aplicar el adhesivo de lunas. Si el cordón de adhesivo residual ha sido cortado más de 6 horas antes, es obligatorio efectuar un tratamiento previo con Active Primer.

Envases disponibles

1 pcs Caja de cartón 6156
D-GB-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.