

Ισχυρή κόλλα Liquimate 8050 MS

Ιδιότητες

- για χρήση χωρίς αστάρι
- εξαιρετικά υψηλή αντοχή στις ακτίνες UV
- δυνατότητα βαφής υγρό σε υγρό
- εξαιρετική αντοχή σε θαλασσινό νερό
- αφού στεγνώσει πλήρως άριστη λείανση
- χωρίς διαλύτες, ισοκυανικές ενώσεις και σιλικόνη
- εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	black
Βάση	MS Polymer
αντοχή σε θερμοκρασία	-40 to +120, short term up to +180 °C
θερμοκρασία επεξεργασίας	+5 to +35 °C
αντοχή σε χημικές ουσίες	against water and aliphatic solvents, dilute inorganic acids and alkalis, oil and greases
missing translation	aromatic solvents, concentrated acids and chlorinated hydrocarbons
συρρίκνωση	< 3 %
Σχήμα	paste-like
Οσμή	mild
σκληρότητα Shore A	~ 58 DIN 53505
Πυκνότητα στους 20 °C	1,45 g/ml
αντοχή περαιτέρω εφελκυσμού	~ 16 N/mm DIN 53515/ISO 34
σύστημα στερεοποίησης	cured by moisture in the air
επιμήκυνση θραύσης	~ 225 % DIN 53504/ISO 34
χρόνος σχηματισμού φλούδας στους 20°C/65% σχετική υγρασία	< 15 min
ταχύτητα στερεοποίησης στους 20°C/65% σχετ. υγρ.	24h
αντοχή σε διατμητικό εφελκυσμό	~ 2,5 - ~3,3 MPa
ικανότητα αποθήκευσης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	18 Monate
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	5 - 35 °C

Διαθέσιμες συσκευασίες

290 ml σωληνάριο πλαστικό 6165
D-GB-F-I-E-NL-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Διαθέσιμες συσκευασίες