Informações sobre o produto

PI 2/10/15/2021

Liquimate Cola forte MS



Características

- aplicável sem primário
- resistência aos UV extremamente elevada
- tinta não precisa de secar entre a aplicação de camadas
- excelente resistência à água salgada
- após secagem completa permite lixamento muito fácil
- isento de solventes, isocianatos e silicone
- excelente capacidade de aderência

Dados técnicos

Côr / aspecto	black
Base	MS Polymer
Resistência à temperatura	-40 to +120, short term up to +180 °C
Temperatura de processamento	+5 to +35 °C
Estabilidade química	against water and aliphatic solvents, dilute inorganic acids and alkalis, oil and greases
missing translation	aromatic solvents, concentrated acids and chlorinated hydrocarbons
Contracção	< 3 %
Forma	paste-like
Odor	mild
Dureza Shore A	~ 58 DIN 53505
Densidade a 20°C	1,45 g/ml
Resistência à ruptura progressiva	~ 16 N/mm DIN 53515/ISO 34
Sistema de endurecimento	cured by moisture in the air
Alongamento da ruptura	~ 225 % DIN 53504/ISO 34
Tempo de formação de película a 20°C/65% HR	< 15 min
Velocidade de endurecimento a 20°C/65% HR	24h
Resistência à tracção e ao cisalhamento	~ 2,5 - ~3,3 MPa
Estabilidade na armazenagem na embalagem original fechada	18 Monate

Dados técnicos

Temperatura de armazenamento recomendada	5 - 35 °C

Embalagens disponíveis

290 ml Cartucho plástico	6165 D-GB-F-I-E-NL-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com