Información del producto
Grasa para cables

PI 37/06/09/2026



Descripción
Cera anticorrosiva de alta calidad, universal y con disolventes. Forma una capa mate, cerrada y pegajosa. Gracias a su excelente protección anticorrosión es adecuada como protección de cavidades y producto de protección de bajos en el sector del automóvil. No apta para el tratamiento de cables metálicos. Atención: el producto siempre se debería almacenar y transportar a resguardo de las heladas.

Propiedades
- excelente protección anticorrosiva
- alto poder adherente
- elimina la humedad
- buena capacidad de fluencia
- con efecto de larga duración
- eficacia óptima sin mezclar
- exento de silicona
- bajo contenido de compuestos aromáticos

Datos técnicos

Tiempo de paso a 25 °C	29,5 ± 2,5 s
Densidad a 15 °C	0,85 ± 0,03 g/cm³
Base	Mineral oils, wax, polymers
Color / Aspecto	brown
Punto de combustión	> 61 °C
Temperatura de punto de goteo	> 75 °C
Viscosidad a 40 °C	20,5 mm²/s
Olor	characteristic
Forma	liquid, viscous
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	30 meses
Temperatura de almacenaje recomendada	10 - 30 °C

Campos de aplicación
Para conservar de forma preventiva vehículos, máquinas y piezas montadas fabricados con aleaciones de hierro y acero, así como metales ligeros y no ferrosos. Especialmente adecuado para el uso como protección de cavidades y bajos en zonas de la carrocería expuestas a la corrosión.

Nota
No apta para el tratamiento de cables metálicos. Agitar bien el envase pequeño antes de usar. Remover el envase de gran tamaño antes de usar. Atención: el producto siempre se debería almacenar y transportar a resguardo de las heladas.

Aplicación
Las piezas a tratar deben estar secas, limpias y sin óxido. Aplicación con pistola pulverizadora con depósito presurizado para cavidades (n.º art. 6226) o como producto de protección de bajos con pistola pulverizadora (n.º art. 6219) o pistola pulverizadora con depósito a presión (n.º art. 6220). Óptimo efecto de fluencia a una temperatura de aplicación de +25 °C. Una vez evaporado el disolvente, se forma una película adherente. Se han de cumplir las prescripciones establecidas por los respectivos fabricantes.

Envases disponibles

1 l Lata de chapa	6173 DE
5 l Lata de chapa	6124 DE
60 l Barril de placa negra	6175 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com