Informazioni sul prodotto
Grasso per funi

PI 37/06/09/2026

Descrizione
Cera anticorrosione di alta qualità, universale, a base di solvente. Forma un rivestimento opaco, chiuso e appiccicoso. Grazie all'eccellente protezione dalla corrosione, adatto come sigillante per cavità e protettivo sottoscocca nel settore automobilistico. Non adatta al trattamento di fili metallici. Attenzione: questo prodotto deve essere sempre immagazzinato e trasportato in modo da non subire gelate.

Caratteristiche
- eccellente protezione dalla corrosione
- alta aderenza
- respinge l'umidità
- buona capacità di penetrazione
- con effetto prolungato
- massima efficacia in stato non miscelato
- non contiene silicone
- a basso contenuto di aromatici

Dati Tecnici

Tempo di transito a 25 °C	29,5 ± 2,5 s
Densità a 15 °C	0,85 ± 0,03 g/cm³
Base	Mineral oils, wax, polymers
Colore/aspetto	brown
Punto di infiammabilità	> 61 °C
Punto di sgocciolamento	> 75 °C
Viscosità a 40 °C	20,5 mm²/s
Odore	characteristic
Forma	liquid, viscous
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	30 mesi
Temperatura d'immagazzinamento consigliata	10 - 30 °C

Settori di utilizzo
Per la conservazione preventiva di veicoli, macchinari e componenti in leghe di ferro e acciaio, nonché metalli leggeri e non ferrosi. Particolarmente adatto per l'applicazione come protezione delle cavità e del sottoscocca delle parti della carrozzeria soggette a corrosione.

Avvertenza
Non adatta al trattamento di fili metallici. Agitare bene la confezione piccola prima dell'uso. Mescolare il contenuto della confezione grande prima dell'uso. Attenzione: questo prodotto deve essere sempre immagazzinato e trasportato in modo da non subire gelate.

Utilizzo
I componenti da trattare devono essere asciutti e privi di sporco o ruggine. Applicazione tramite pistola spray con serbatoio pressurizzato per cavità (N. art. 6226) o come protettivo sottoscocca con pistola a spruzzo (N. art. 6219) o aerografo a tazza (N. art. 6220). Ottime caratteristiche di penetrazione a una temperatura di applicazione di +25 °C. Dopo l'evaporazione del solvente si forma una pellicola ad alta aderenza. Attenersi alle specifiche delle case costruttrici!

Contenuto delle confezione

1 l Barattolo lamiera	6173 DE
5 l Barattolo lamiera	6124 DE
60 l Canna in lamiera nera	6175 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com