

### Описание

Высококачественный смазочный материал для консервации стальных тросов. Благодаря превосходной защите от коррозии также подходит для консервации полостей и защиты днища в автомобильной отрасли.

### Свойства

- отличная защита от коррозии
- малое содержание ароматических соединений
- высочайший приём давления
- высокая устойчивость
- оптимальная эффективность в несмешанном состоянии
- хорошая проникающая способность
- вытесняет влагу
- с долгосрочным эффектом

### Технические данные

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Время прохода при 25°C                                | 29,5 ± 2,5 s                |
| Плотность при 15°C                                    | 0,85 ± 0,03 g/cm³           |
| База                                                  | Mineral oils, wax, polymers |
| Цвет / внешний вид                                    | brown                       |
| Температура вспышки                                   | > 61 °C                     |
| Точка каплепадения                                    | > 75 °C                     |
| Вязкость при 40°C                                     | 20,5 mm²/s                  |
| Запах                                                 | characteristic              |
| Форма                                                 | liquid, viscous             |
| Минимальный срок годности в первоначально упакованной | 30 Monate                   |
| Рекомендуемая температура хранения                    | 10 - 30 °C                  |

### Сфера применения

Для профилактической консервации стальных тросов. Подходит также для консервации полостей и защиты днища кузовов автомобилей.

### Внимание!

Мелкую тару перед применением встряхнуть. В крупных емкостях перед применением перемешать.

### Применение

Нанесение с помощью пневматического пистолета для полостей Hohlraum-Druckbecherpistole (арт. № 6226) или в качестве защиты днища с помощью пистолета-распылителя Spritzpistole (арт. № 6219) или пневматического пистолета Druckbecherpistole (арт. № 6220). После испарения растворителя



образуется высокоадгезионная пленка. Необходимо соблюдать соответствующие предписания изготовителя. Оптимальное проникающее действие при температуре применения +25 °C

### Имеющиеся упаковки

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 1 л жестяной баллончик | 6173       |
|                        | D-GB-I-E-P |
| 5 л жестяной баллончик | 6124       |
|                        | D-GB-I-E-P |
| 60 л жестяная бочка    | 6175       |
|                        | D          |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**