Produktinformation
Active Primer

PI 25/02/18/2026

Beschreibung
All in one-Produkt mit zusätzlichen Funktionen für die Scheibeneinglasung mit Polyurethanen (PUR). Dient zur Haftvermittlung auf Glas, Keramiksiebdrucken und Lacken für alle PUR-Klebe- und Dichtmassen. Gleichzeitig ist der Active Primer ein PUR-Aktivator für PUR-Restraupen, PUR-Vorbeschichtungen und RIM-Beschichtungen. Das Produkt enthält weniger als 0,1 Gew.-% an Isocyanaten und fällt somit nicht unter die Schulungspflicht im Rahmen der REACH-Verordnung.



Eigenschaften
- extrem hohe UV-Beständigkeit
- guter Korrosionsschutz
- beschleunigter Haftaufbau
- Haftvermittler für PUR-Restraupen
- erfüllt die OEM-Erstausrüsteranforderungen
- Haftvermittler für Glas und Keramiksiebdrucke
- Haftvermittler für RIM-Beschichtungen
- Haftvermittler für PUR-Vorbeschichtungen
- Haftvermittler für Lacke
- NCO-konform

Technische Daten

Farbe/Aussehen	schwarz
Form	flüssig
Flammpunkt	-4 °C
Geruch	Charakteristisch
Dichte bei 20 °C	0,98 g/cm³
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	12 Monate
Ablüftzeit	mind. 10 Minuten (bei 23°C/50% r.F.)

Einsatzgebiet
Zur Haftvermittlung und zum UV-Schutz von Direkteinglasungsdichtstoffen sowie als Haftvermittler für PUR-Vorbeschichtungen (z. B. Volkswagen), PUR-Restraupen und RIM-Beschichtungen (z. B. Opel).

Anwendung
Vor Applikation beachten, dass die Klebefläche gereinigt, sauber und fettfrei ist. Wir empfehlen eine Reinigung mit Liquiclean bzw. Reiniger und Verdünner im Klebebereich des Karosserieflansches sowie der Scheibe und für den Keramiksiebdruck. Eine zusätzliche Reinigung mit Scheibenreinigerschaum ist notwendig, um sämtliche Verunreinigungen zu entfernen. Primer vor Gebrauch gut schütteln (min. 45 Sek. nach Freiwerden der Stahlkugeln bei Aluflaschen). Beim 10 ml-Stick nach dem Aufschütteln den Schwammkopf umgehend aufschrauben und anwenden/verarbeiten.
Achtung: Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich! Restmengen von Stick und 30 ml-Gebinde sind nach einmaligem Gebrauch zu entsorgen. Angebrochene 100 ml-Gebinde sind nach der Entnahme sofort zu verschließen und innerhalb von 3 Tagen zu verarbeiten.

Erhältliche Gebinde

10 ml Stick Alu	6180 DE
30 ml Flasche Alu	6181 DE-FR
100 ml Flasche Alu	6182 DE-FR-IT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com