Information produit
Active Primer

PI 25/02/18/2026

Description
Produit tout-en-un avec des fonctions additionnelles pour la pose de vitres avec des polyuréthanes (PUR). Assure l'adhésivité de tous les mastics de collage et d'étanchéité PUR sur le verre, la sérigraphie céramique et les peintures. En même temps, Active Primer est un activateur PUR pour les cordons PUR résiduels, les revêtements PUR préliminaires et les revêtements RIM. Le produit contient moins de 0,1 % en poids d'isocyanates et n'exige donc pas de formation dans le cadre du règlement REACH.



Propriétés
- résistance extrêmement élevée aux ultraviolets
- bonne protection anticorrosion
- adhérence accélérée
- agent adhésif pour les restes de cordons PUR
- répond aux exigences de l'équipementier OEM
- agent adhésif pour impressions sur verre et sur céramique
- agent adhésif pour les revêtements RIM
- agent adhésif pour les préenductions PUR
- agent adhésif pour les peintures
- NCO-conforme

Données techniques

Couleur/aspect	black
Forme	liquid
Point d'inflammation	-4 °C
Odeur	characteristic
Densité à 20 °C	0,98 g/cm³
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	12 mois
Temps d'évaporation	at least 10 Minutes (at 23°C/50% relative humidity)

Champs d´application
Pour l'adhésivité et la protection contre les UV des produits d'étanchéité des vitres posées directement et pour l'adhésivité des revêtements PUR préliminaires (par ex. Volkswagen), des cordons PUR résiduels et des revêtements RIM (par ex. Opel).

Utilisation
Avant l'application, veiller à ce que la surface à coller soit nettoyée, propre et exempte de graisse. Nous recommandons un nettoyage avec Liquiclean ou un nettoyant et diluant de la zone à coller de la bride de carrosserie ainsi que de la vitre et pour la sérigraphie céramique. Un nettoyage complémentaire avec une mousse lave-glace est nécessaire pour éliminer toutes les impuretés. Bien agiter l'apprêt (au minimum 45 s après la libération des billes en acier des bouteilles en aluminium). Sur un tube de 10 ml, agiter puis monter immédiatement la tête en mousse et utiliser/mettre en œuvre.
Attention : Le produit est sensible à l'humidité ! Éliminer les quantités résiduelles du tube et du contenant de 30 ml après un emploi unique. Refermer immédiatement le contenant de 100 ml entamé et consommer le produit en l'espace de 3 jours.

Conditionnements disponibles

10 ml Clé alu	6180 DE
30 ml Bouteille alu	6181 DE-FR
100 ml Bouteille alu	6182 DE-FR-IT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com