Produktinformatie
Active Primer

PI 25/02/18/2026

Beschrijving
Alles-in-één product met extra functies voor ruitbeglazing met polyurethaan (PUR). Wordt gebruikt voor het verlijmen op glas, keramische zeefdrukken en lakken voor alle PUR-lijmen en kitten.
Tegelijkertijd is de Active Primer een PUR-activator voor PUR-restrupsen, PUR-voorcoatings en RIM-coatings. Het product bevat minder dan 0,1 gewichtsprocent isocyanaten en is daarom niet onderworpen aan de opleidingsvereiste onder de REACH-verordening.



Eigenschappen
- extreem hoge UV-bestendigheid
- goede corrosiebescherming
- versnelde hechtingsopbouw
- hechtmiddel voor PUR-lijmrestrupsen
- voldoet aan de eisen voor OEM-oorspronkelijke fabrikanten
- hechtmiddel voor glazen en keramische zeefdrukken
- hechtmiddel voor RIM-lagen
- hechtmiddel voor PUR-primers
- hechtmiddel voor lakken
- NCO-meewerkend

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	black
Vorm	liquid
Vlampunt	-4 °C
Geur	characteristic
Dichtheid bij 20 °C	0,98 g/cm³
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	12 maanden
Uitluchttijd	at least 10 Minutes (at 23°C/50% relative humidity)

Toepassings-Gebieden
Voor de hechting en UV-bescherming van directe beglazingskitten en hechtingsbevorderaars voor PUR-voorcoatings (bijv. Volkswagen), PUR-restrupsen en RIM-coatings (bijv. Opel).

Gebruik
Zorg er voor het aanbrengen voor dat het kleefoppervlak gereinigd, schoon en vetvrij is. Wij raden aan om te reinigen met Liquiclean of reiniger en verdunner in het kleefgebied van de carrosserieflens en de ruit en voor keramische zeefdruk. Extra reiniging met ruitenreinigerschuim is nodig om alle verontreinigingen te verwijderen. Schud de primer goed voor gebruik (min. 45 seconden nadat de stalen kogels loskomen in het geval van aluminium flessen).

In het geval van de stick van 10 ml, de sponskop er onmiddellijk na het schudden opschroeven en toepassen/verwerken.
Let op: Product is gevoelig voor vocht! Resterende hoeveelheden stick en 30 ml verpakking moeten na eenmalig gebruik worden weggegooid. Geopende verpakkingen van 100 ml moeten onmiddellijk na verwijdering worden gesloten en binnen 3 dagen worden verwerkt.

Verpakking

10 ml Stick aluminium	6180 DE
30 ml Fles aluminium	6181 DE-FR
100 ml Fles aluminium	6182 DE-FR-IT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com