

Active Primer

Beschrijving

Active Primer is een 'all in one' product met extra functies om ruiten in te zetten met polyurethaan (PU). Het product dient als hechtmiddel op glas, keramische zeefdrukken en lakken voor alle PU-lijm- en afdichtingskits. Tevens is Active Primer een PU-activator voor oude PU-kitresten, PU-voorbehandelingen en RIM-coatings.



Eigenschappen

- versnelde hechtingsopbouw
- hechtmiddel voor PUR-lijmrestrupsen
- voldoet aan de eisen voor OEM-oorspronkelijke fabrikanten
- extreem hoge UV-bestendigheid
- hechtmiddel voor glazen en keramische zeefdrukken
- hechtmiddel voor RIM-lagen
- hechtmiddel voor PUR-primers
- hechtmiddel voor lakken
- goede corrosiebescherming

Technische gegevens

Basis	Reactive polyurethane adducts
Vorm	liquid
Kleur / uiterlijk	black
Geur	characteristisch
Dichtheid bij 20 °C	0,93 g/cm ³
Vlampunt	-4 °C
Verwerkingstemperatuur	10 - 50 °C
Uitluchtijd	min. 10 minutes at 23 °C/50 % RH
Kookpunt	76 °C
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	12 maanden
Aanbevolen opslagtemperatuur	0 - 35 °C

Toepassings-Gebieden

Dient als hechtmiddel en als UV-bescherming van afdichtingskits voor directe beglazing. Bovendien als hechtmiddel voor PU-voorbehandelingen (bijv. Volkswagen), hechtmiddel voor oude PU-kitresten en voor RIM-coatings (bijv. Opel).

Gebruik

Let er voor het aanbrengen van de primer op dat het lijmvlak wordt gereinigd opdat het schoon en vetvrij is. Aanbevolen wordt een reiniging met Liquiclean 1599 resp. Reiniger en Verdunner in de lijmzone van de sponning in de carrosserie en van de ruit, alsook voor de keramische zeefdruk. Een extra reiniging met Liqui

Moly Ruitenreinigerschuim is nodig om alle verontreinigingen te verwijderen. Voor gebruik moet de primer goed worden geschud (min. 45 sec. na vrijkomen van de stalen kogels bij aluminium flessen). Opgelet Het product is gevoelig voor vocht! Resten van stick en 30 ml verpakkingen moeten na eenmalig gebruik worden verwijderd. Geopende verpakkingen van 100 ml moeten na gebruik onmiddellijk worden gesloten en binnen 3 dagen worden verwerkt.

Verpakking

10 ml Stick aluminium	6180
	D-F-I
30 ml Fles aluminium	6181
	D-F
30 ml Fles aluminium	7549
	RUS
100 ml Fles aluminium	6182
	D-F-I

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.