

Siliconen-afdichtmassa transparant

Eigenschappen

- goede hechting op verticale vlakken
- bestand tegen belastingen en trillingen
- uitstekende temperatuurbestendigheid
- vrij van oplosmiddelen, formaldehyde, CFK, PCB, PCP
- duurzaam elastisch
- maakt een veelzijdige toepassingsbereik mogelijk
- uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën



Technische gegevens

Gebruikstemperatuurgebied	-40 to +150, temporary up to +250 °C
Penetratie na 5 seconden	185 +/- 30 1/10 mm DIN 51579
Kleur / uiterlijk	transparent
Huidvormingstijd bij 23 °C/50% relatieve vochtigheid	ca. 10 min
Uithardingssnelheid bij 23 °C / 50% r.F	ca. 2 mm/24h
Verwerkingstemperatuur	+5 to +35 °C
Basis	Silicone with oxime basis
Hardheid shore A	17 ± 5 DIN 53505
Trekspanning bij 100% rek	~ 0,60 N/mm ² DIN 52455
ph-waarde	7
Viscositeit bij 40 °C	> 7 mm ² /s
Vorm	pastelike, liquid
Geur	characteristic
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	18 Monate
Aanbevolen opslagtemperatuur	-20 °C

Verpakking

200 ml Sduitbus 6184
D-GB-F-I-E-NL-P

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**