

Siliconen-afdichtmassa zwart**Eigenschappen**

- goede hechting op verticale vlakken
- bestand tegen belastingen en trillingen
- uitstekende temperatuurbestendigheid
- vrij van oplosmiddelen, formaldehyde, CFK, PCB, PCP
- duurzaam elastisch
- maakt een veelzijdige toepassingsbereik mogelijk
- uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën

**Technische gegevens**

Uithardingssnelheid bij 23 °C / 50% r.F	2 - 3 mm/24h
Trekspanning bij 100% rek	~ 0,60 N/mm ² DIN 52455
Basis	Silicone neutral/oxime cross-linked
Gebruikstemperatuurgebied	-40 - +250 (temporary up to +300) °C
Penetratie na 5 seconden	185 +/- 30 1/10 mm DIN 51579
Hardheid shore A	ca. 28 - 31 DIN 53505
Verwerkingstemperatuur	+5 to +35 °C
Huidvormingstijd bij 23 °C/50% relatieve vochtigheid	10 - 15 min
Kleur / uiterlijk	according to specification
Geur	characteristic
Vorm	pastelike, liquid
Viscositeit bij 40 °C	>7 mm ² /s
ph-waarde	7
houdbaarheid bij origineel afgesloten blik	18 Monate
Optimale opslagtemperatuur	2 - 15 °C

**onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

Verpakking

80 ml Patroon kunststof	6177 D-GB-F-ARAB
80 ml Patroon kunststof	7639 RUS-UA
200 ml Spuitbus	2859 GB-DK-FIN-N-S
200 ml Spuitbus	6185 D-GB-F-I-E-NL-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige